



1.Compoziție: copolimeri acrilici, aditivi de conservare si finisare, apa ;

2.Domeniu de utilizare:

-pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă: tencuieli vechi sau pe bază de ipsos, gips-carton, zidării, ciment, beton, vopsitorii vechi rezistente la frecare si usura, în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile.

3.Performanțe:

-întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea ;
-asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselei lavabile ;
-conferă permeabilitate suportului, asigura uniformitatea stratului de vopsea;
-are o uscare rapidă si uniforma

4.Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	lichid omogen	vizual
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	1.00±0,03	SR EN ISO 2811
3	pH	6-8	STAS 8619
4	Continut substanta activa, %, min.	5	

5.Mod de utilizare

Pregătirea produsului: produsul se utilizeaza ca atare, nediluat sau diluat cu apa maxim 1 la 5, in functie de gradul de absorabilitate al suprafeței;

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate ;

-acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repara si se nivelează cu o masă de șpaclu ;

-betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 4 săptămâni pentru uscare si maturare (carbonatare) ;

-nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele alchidice și materiale sintetice ;

Mod de aplicare: cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței ;

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare ;

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 AMORSA ACRILICA	FISA TEHNICA nr 190/2019 Editia nr 1/2019 Revizia 2/2022
---	---	---

Uscare: 2 ore la 20° C si 60 % umiditate ;

ATENȚIE:

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii si rezistenta peliculei in timp.
- A nu se aplica pe suprafete vopsite cu huma sau pe suprafete incomplect uscate.
- Temperatura suportului (metalic) trebuie sa fie cu cel putin 3°C mai mare decat punctul de roua pentru a preveni condensarea umiditatii pe suport, ceea ce ar produce defecte ca: adeziune slaba, pori, etalare necorespunzatoare;
- Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii, atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii
- Vara este indicat sa se evite aplicarea sub actiunea intensa a razelor de soare.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta

6.Măsurile de securitate:

Deșeuri: Reziduurile uscate se pot indeparta în gunoiul menajer. A se evita aruncarea în mediu .

Substanțe periculoase: Contine:5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona si 2-metil 2H-izotiazol-3-ona. Poate provoca o reactie alergica.

Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei în vigoare. Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara în vigoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalare - Produsele se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de 11 ; 3l; 5l 10 litri .

Depozitare -Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperatura de 5-30°C in caz contrar produsul se depreciaza si devine neaplicabil ;

Risc de depreciere prin inghet

Transport -Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8.Consum estimat: 12-14 mp/litru/strat, funcție de modul de aplicare.

9.Valabilitate: 36 luni de la data fabricației în ambalajul original, închis etans, pastrat in conditiile recomandate.