



Fisa tehnica

Den Bit Repair U

Pasta bituminoasa pentru reparatii rapide



Descrierea Produsului

Den Bit Repair U este o pasta bituminoasa modificata cu cauciuc sintetic, ce contine fibra de armare si aditivi chimici, pentru a permite utilizarea chiar si pe suprafete usor umede. Utilizari: pasta bituminoasa pentru repararea spatiilor deteriorate si umplerea golurilor din acoperisuri (crapaturi, fisuri, goluri, bule, puncte de infiltratie pe suprafete umede si uscate etc.); pentru reparatii la hidroizolatiile bituminoase continue in benzi, in zonele subterane ale cladirilor, bazine de apa etc.; ca etansant suplimentar si pentru repararea si lipirea componentelor de tabla.

Beneficii

- Se poate utiliza si pe suprafete usor umede
- Recomandat pentru beton, zidarie, tabla si hartie gudronata
- Rezistent la efectele climatice, la acizii slabi si substante alcaline
- Rezistenta excelenta la deformarea suprafetelor
- Elasticitate durabila chiar si la diferente mari de temperatura

Aplicatii

Beton si suprafete minerale similare, acoperisuri bituminoase si materiale similare realizate din material bituminos. Permite utilizarea chiar si pe suprafete usor umede. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Isolarea si repararea componentelor din tabla Degresati suprafata din tabla. Aplicati DenBit Repair U pe suprafata creata cu strat de penetratie Den Bit Grund S6, folosind o mistrie dintata. Apoi presati tabla peste stratul de Den Bit Repair U. Daca este necesar, tabla trebuie fixata mecanic. Dupa uscarea stratului de grund Den Bit Grund S6, umpleti zonele deteriorate prin aplicarea de Den Bit Repair U cu o grosime de 2-5 mm, folosind o mistrie sau spaclu. Este recomandata aplicarea a doua straturi subtiri, cu o grosime de 2-3 mm, decat a unui singur strat, si folositi un spaclu metalic

pentru a obtine o grosime uniforma. In acest fel, orice deviatii sau defecte de aplicare pot fi eliminate. Aplicati straturi subtiri cand utilizati la temperaturi ridicate. Astfel se permite evaporarea uniforma a solventului pe intreaga grosime a stratului. Pentru suprafete umede, aplicati substanta corect pentru a activa compusii chimici in vederea cresterii aderenței pe suprafetele umede. Rotunjiti toate colturile si marginile, creand asa-numitele muchii tesite.

Informatii suplimentare

Baza	Bitumen
Temperatura de aplicare	+5°C to +35°C
Timp de intarire	24h, depending on the width of the applied layer, on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Evitați lumina directă a soarelui
- Nu folositi in timpul precipitatiilor
- Nu aplicati pe polistiren

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie solida, sa nu prezinte impuritati (praf, rugina) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata; poate prezenta usoara umezeala. Curatati suprafata care trebuie reparata de nisip, pietris, frunze si alte impuritati. Aplicati Den Bit Grund S6, pentru a creste aderența. Este necesara umplerea golurilor din suprafata solida cu mortar si finalizati aplicarea stratului hidroizolant.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K. Maini: apa si sapun, crema de maini.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa tehnica

Den Bit Repair U

Pasta bituminoasa pentru reparatii rapide

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.