



FISA TEHNICA



SUPERALBĂ RENOVARE, vopsea lavabilă albă pentru interior

Nr:272 Editia:1 Revizia:0

Data:21.03.2023

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți, extenderi și aditivi. Prezintă aplicabilitate excelentă, putere de acoperire ridicată, super-alb spațios și aderență bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule cu grad de alb ridicat și permeabile la vapori. Noua formula conferă rezistență la mușcări pentru pelicula uscată. Se poate nuanța folosind **savana** colorant superconcentrat.

UTILIZARE:

Vopsea super-lavabilă pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale). Se poate nuanța folosind **savana** colorant superconcentrat. Se poate nuanța folosind **savana** colorant superconcentrat. Se poate reacoperi cu alte vopsele lavabile.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³ COV	1,52 - 1,6 Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane”. Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l : 29.
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la atingere, 20°C	2 ore
Timp de uscare între straturi, 20°C	2-6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
	Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală;

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: stratul 1 – vopsea diluată cu maxim 15% apă; stratul 2 – vopsea nediluată sau diluată cu maxim 8 % apă; Diluția este raportată la volumul vopselei; Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața; Se omogenizează bine înainte de utilizare; Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.
-------------------------	---

Pregătire suprafață

Acest produs se poate folosi la renovare fără amorsă pentru pereți deja vopșiți, care nu sunt deteriorați și la a căror vopsire inițială s-a folosit amorsă, a căror suprafață este uniformă, fină și aderentă, nu are praf și nu este deteriorată.

Dacă nu cunoașteți cu exactitate etapele anterioare acestei renovări, vă recomandăm să vopsiți întâi o suprafață mică (1-2 mp pe o zonă reprezentativă).

Dacă nu apar probleme (bășici, dăre, umbre, umflături, decojire, etc), puteți continua renovarea. În caz contrar, utilizarea amorsei **savana** este necesară.

Nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;

În cazul pereților care sunt deteriorați parțial, se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire.

Zonele reparate se lasă să se matureze conform recomandării producătorului și se amorsează

ATENȚIE!

- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.

- Suprafețele neuniforme ca textura și absorbție pot denatura aspectul final;
- Alegerea dilutiei potrivite se face prin aplicarea vopselei diluate pe 1-2 mp, înainte de începerea lucrului pe toată suprafața;
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;
- Nu se combina cu alte produse;
- Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.
- Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul utilizării și uscării produsului, deschideți geamurile.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

Pana la 10 mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate
	produs	suprafață	mediu	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max 70%

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau cu pompa airless.

Curățare echipament de lucru

Apă

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic bine închise ce conțin 8,5 L, și 15 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Eliminați conținutul/recipientul la locuri special amenajate pentru colectare deșeuri.



- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă