

## FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 2 No:1177 , rev.0

# VINAROM

## grund pe baza de ULEI DE IN

### DESCRIERE PRODUS:

Este un produs obtinut din ulei de in fiert si siccativat cu agenti de uscare, rasini alchidice si solventi organici

### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- buna penetrare in suporturi lemnoase
- uscare foarte buna
- aspect transparent si incolor
- aplicare usoara

### DOMENII DE UTILIZARE:

Este utilizat ca grund de aderență și de protecție a suprafețelor din lemn aflate la interior sau exterior. Lemnul este protejat împotriva umidității, variațiilor de temperatură prelungind durata de viață a acestuia. Se utilizează în sistem cu lacurile și emailurile pe baza de rasini alchidice sau ulei de in.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

| Parametru  | UM       | Valoare  | Metoda de analiză |
|--|----------|--|-------------------|
| <b>A. Produs lichid</b>                          |          |  |                   |
| Aspect   | -        | lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice | vizual            |
| Timp de scurgere, Ø4,20°C, min                   | Sec.     | 38   | SR EN ISO 2431    |
| Indice de aciditate, max                         | Mg KOH/G | 5  | SR EN ISO 3682    |
| Densitate, 20°C                                  | g/cm     | 0,87   | SR EN ISO 2811-1  |
| <b>B. Pelicula</b>                               |          |  |                   |
| Timp de uscare temperatura (20-23°C, max 15 ore) | -        | C  | -                 |
| Aspect   | -        | omogen, fara incluziuni straine, semilucios          | vizual            |

### MOD DE APLICARE:

#### Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: 12-14%

Nu se recomanda aplicarea sub 10°C , pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare



## **Pregătirea produsului:**

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul
- Se aplică la vâscozitatea de livrare

## **Pregătire suportului și aplicarea:**

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat;
  - rezistent din punct de vedere mecanic;
  - să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsimi, pelicule de lac neaderente, etc)
- se impregnează suportul cu 1-2 straturi de VINAROM grund pe baza de ULEI DE IN (în funcție de gradul de absorbție al lemnului) prin aplicare cu pensula, rola sau prin pulverizare. Produsul trebuie să fie complet absorbit în pori, excesul se îndepărtează. Produsul este compatibil cu emailurile și lacurile alchidice sau cu cele pe baza de ulei de in.

## **Întreținerea echipamentului de vopsire:**

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu diluant Solvoxol sau D5070

Număr de straturi recomandate: 1-2 în funcție de porozitatea lemnului

## **CONSUMURI SPECIFICE:**

Consumul teoretic: 11-14 m<sup>2</sup>/litru în funcție de porozitatea lemnului

## **TIMP DE USCARE:**

Se usucă complet după max. 15 ore

## **AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

**Ambalare:** Ambalaje polipropilenă :900 ML

### **Depozitare:**

- În spații uscate, acoperite, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi de maxim 30°C

### **Termen de valabilitate:**

24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

## **MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:**

Se utilizează în locuri aerisite și ventilate corespunzător

Se interzice

prezența surselor de foc deschis;

contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;

inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO<sub>2</sub>, nisip, spuma chimică.

A se consulta Fișa cu date de Securitate a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/ h 750(2010)

COV Produs, max.g/l: 750