



FISA TEHNICA

ROST

ADEZIV TIP ARACET Pentru constructii

Nr:23.2 Editia:5 Revizia:0

Data:06.08.2014

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, materiale de umplutura și aditivi de finisare. Produsul prezintă capacitate de lipire foarte bună, mărește rezistența la medii umede și intemperii a betoanelor, mortarelor și zugravelilor (huma, var), îmbunătățește priză materialelor de construcții (pe bazade var și ciment), îmbunătățește aderența la suport, mărește rezistența la tracțiune și uzura a mortarelor și betoanelor. Este compatibil cu huma, var, mortar, adezivi minerali, vopsele în dispersie apoasă pe baza de polivinil acetat.

UTILIZARE:

ROST ADEZIV TIP ARACET pentru construcții se utilizează pentru creșterea performanțelor materialelor de construcții:

- în adezivii de lipire ai gresiei, faiantei, marmurei: mărește adezivitatea;
- în materialele de zugrăvit diverse (var, huma, etc.): îmbunătățește rezistența la uzura.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili; %	masic : 40 ± 2
Densitate, (23±0,5)°C, g/cm ³	1,3 ± 0,15
Culoare	alb

APLICARE / MOD DE UTILIZARE:

Pregătire produs | Diluant: apă.

- adezivul se introduce în procent de 9-10%, raportat la masa totală de material;
- adezivul și materialul de construcție se amestecă până la omogenizarea completă;

ATENȚIE:

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Curățare echipament de lucru | Apă

TERMEN DE VALABILITATE:

18 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce conțin 0,4 L, 0,8 L, 4 L.
Transport și Depozitare	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 – 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

MĂSURI DE SECURITATE:

Deșeurii: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 1 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

Formular cod: F-7.3.-09, rev. 3