

TIP: ȚEAVĂ FLEXIBILĂ / DREPTĂ

CLASA: 2331 30__010

TIP DE MATERIAL: Nemetalic (H.FREE PE)

TIP DE FABRICAȚIE: DREPT

METODA DE CONECTARE: FARA SURUB

MĂRIME DE DECLARAȚIE: (Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75) mm

Nivelurile codului de clasificare TSE al produsului	Descrieri cod de clasificare	
	Experiment	Clasificarea pe grupe
2	Rezistență la compresiune (Toleranță% 4 -% 0)	ușoară (320 N)
3	Rezistență la șoc (Toleranță% 1 -% 0) kg / ± 1mm	mediu (2 kg/100 mm)
3	temperatura minimă(°C)	-15
1	temperatura maximă (°C)	+60
3	Rezistența la îndoire	Flexibil / Schimbare înapoi
0	proprietăți electrice	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea obiectelor solide (Cel mai mic IPX0 protejat în conformitate cu EN 60529)	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea apei	Nedeclarat
-	Rezistență la coroziune (în țevi metalice și compozite, TS EN 61386-1)	Nedeclarat
0	Rezistență la tracțiune (intervalul de toleranță (% 2-% 0) N)	Nedeclarat
1	Rezistență la răspândirea flăcării 1. Sârma este cea care a stralucit 30 de secunde la 750 °C în conformitate cu BS EN 61386-1; după aceea, flacăra ar trebui să se stingă 30 de secunde. 2. Testul cu flacăra cu ac se aplică în conformitate cu tabelul 11 din TS EN 61386-1.	Nici o flacăra nu s-a răspândit
0	capacitate de încărcare suspendată (interval de toleranță (% 2-% 0) N / (15-0) NP)	Nedeclarat

TIP: ȚEAVĂ FLEXIBILĂ / DREPTĂ

CLASA: 3331 30__010

TIP DE MATERIAL: Nemetalic (H.FREE PE)

TIP DE FABRICAȚIE: DREPT

METODA DE CONECTARE: FARA SURUB

MĂRIME DE DECLARAȚIE: (Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75) mm

Nivelurile codului de clasificare TSE al produsului	Descrieri cod de clasificare	
	Experiment	Clasificarea pe grupe
3	Rezistență la compresiune (Toleranță% 4 -% 0)	mediu (750 N)
3	Rezistență la șoc (Toleranță% 1 -% 0) kg / ± 1mm	mediu (2 kg/100 mm)
3	temperatura minimă(°C)	-15
1	temperatura maximă (°C)	+60
3	Rezistența la îndoire	Flexibil / Schimbare înapoi
0	proprietăți electrice	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea obiectelor solide (Cel mai mic IPX0 protejat în conformitate cu EN 60529)	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea apei	Nedeclarat
-	Rezistență la coroziune (în țevi metalice și compozite, TS EN 61386-1)	Nedeclarat
0	Rezistență la tracțiune (intervalul de toleranță (% 2-% 0) N)	Nedeclarat
1	Rezistența la răspândirea flăcării 1. Sârma este cea care a stralucit 30 de secunde la 750 °C în conformitate cu BS EN 61386-1; după aceea, flacăra ar trebui să se stingă 30 de secunde. 2. Testul cu flacăra cu ac se aplică în conformitate cu tabelul 11 din TS EN 61386-1.	Nici o flacăra nu s-a răspândit
0	capacitate de încărcare suspendată (interval de toleranță (% 2-% 0) N / (15-0) NP)	Nedeclarat

TIP: ȚEAVĂ FLEXIBILĂ / DREPTĂ
CLASA: 2331 30 _ _ 020
TIP DE MATERIAL: Nemetalic (H.FREE PE)
TIP DE FABRICAȚIE: DREPT
METODA DE CONECTARE: FARA SURUB
MĂRIME DE DECLARAȚIE: (Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75) mm

Nivelurile codului de clasificare TSE al produsului	Descrieri cod de clasificare	
	Experiment	Clasificarea pe grupe
2	Rezistență la compresiune (Toleranță% 4 -% 0)	ușoară (320 N)
3	Rezistență la șoc (Toleranță% 1 -% 0) kg / ± 1mm	mediu (2 kg/100 mm)
3	temperatura minimă(°C)	-15
1	temperatura maximă (°C)	+60
3	Rezistență la îndoire	Flexibil / Schimbare înapoi
0	proprietăți electrice	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea obiectelor solide (Cel mai mic IPX0 protejat în conformitate cu EN 60529)	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea apei	Nedeclarat
-	Rezistență la coroziune (în țevi metalice și compozite, TS EN 61386-1)	Nedeclarat
0	Rezistență la tracțiune (intervalul de toleranță (% 2-% 0) N)	Nedeclarat
2	Rezistență la răspândirea flăcării 1. Sârma este cea care a stralucit 30 de secunde la 750 °C în conformitate cu BS EN 61386-1; după aceea, flacăra ar trebui să se stingă 30 de secunde. 2. Testul cu flacăra cu ac se aplică în conformitate cu tabelul 11 din TS EN 61386-1.	Flacăra s-a răspândit
0	capacitate de încărcare suspendată (interval de toleranță (% 2-% 0) N / (15-0) NP)	Nedeclarat

TIP: ȚEAVĂ FLEXIBILĂ / DREPTĂ

CLASA: 3331 30 _ _ _ 020

TIP DE MATERIAL: Nemetalic (H.FREE PE)

TIP DE FABRICAȚIE: DREPT

METODA DE CONECTARE: FARA SURUB

MĂRIME DE DECLARAȚIE: (Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75) mm

Nivelurile codului de clasificare TSE al produsului	Descrieri cod de clasificare	
	Experiment	Clasificarea pe grupe
3	Rezistență la compresiune (Toleranță% 4 -% 0)	mediu (750 N)
3	Rezistența la șoc (Toleranță% 1 -% 0) kg / ± 1mm	mediu (2 kg/100 mm)
3	temperatura minimă(°C)	-15
1	temperatura maximă (°C)	+60
3	Rezistența la îndoire	Flexibil / Schimbare înapoi
0	proprietăți electrice	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea obiectelor solide (Cel mai mic IPX0 protejat în conformitate cu EN 60529)	Nedeclarat
-	Rezistență la pătrunderea apei	Nedeclarat
-	Rezistență la coroziune (în țevi metalice și compozite, TS EN 61386-1)	Nedeclarat
0	Rezistență la tracțiune (intervalul de toleranță (% 2-% 0) N)	Nedeclarat
2	Rezistența la răspândirea flăcării 1. Sârma este cea care a stralucit 30 de secunde la 750 °C în conformitate cu BS EN 61386-1; după aceea, flacăra ar trebui să se stingă 30 de secunde. 2. Testul cu flacăra cu ac se aplică în conformitate cu tabelul 11 din TS EN 61386-1.	Flacăra s-a răspândit
0	capacitate de încărcare suspendată (interval de toleranță (% 2-% 0) N / (15-0) NP)	Nedeclarat

Approved by
Umit BİLGE
Electrical&Electronic Engineer
Re-De & Quality Manage