

**FISA TEHNICA**
Polistiren extrudat ignifugat
XPS L

Data:	Intocmit:	Aprobat:	Versiunea: 4
03.04.2024	QM	GF	Pagina: 1 din 2

Prezentare si domenii de utilizare:

Izolarea termica a cladirilor.

Materiale termoizolante pentru cladiri, fabricate din spuma de polistiren extrudat XPS cu o structura celulara inchisa uniforma , cu valoare scazuta a conductivitatii termice pe termen lung, rezistenta mecanica excelenta, rezistenta la cicluri inghet-dezghet, durabilitate, rezistenta inalta la absorbtia apei, iar lipsa capilaritatii confera o rezistenta ridicata la umezeala.

Placile de XPS L au diferite grosimi 20 / 30 / 40 / 50 mm, au suprafata lisa, fara caneluri si au marginile placii sub forma literei "L" pentru a preveni formarea puntilor termice la montare, cu exceptia placilor cu grosime de 20 mm care au muchii taiate drept .

Se folosesc sub forma de panouri termoizolante pentru:

- terase circulabile/necirculabile;
- pardoseli incarcate (spatii umede/frig);
- protectie termica pentru cofraje din beton;

Se poate utiliza in intervalul de temperatura (-50) – (+70) °C.

Caracteristici tehnice esentiale: SR EN 13164+A1:2015

Caracteristici esentiale		Unitate de masura	Performanta declarata XPS L 20÷50 mm
Dimensiune placa	Lungime	mm	1250
	Latime		600
	Grosime		20 ÷ 50 T2
Conductivitate termica λ_D		W/mk	20 mm – 0,033 30÷50 mm – 0,035
Rezistenta termica RD		m^2K/W	20 mm – 0,60 30 mm – 0,85 40 mm – 1,10 50 mm – 1,40
Reactia la foc		Clasa	E

**HIRSCH® Porozell****Materiale termoizolante**

FISA TEHNICA

Polistiren extrudat ignifugat

XPS L

Data:	Intocmit:	Aprobat:	Versiunea: 4
03.04.2024	QM	GF	Pagina: 1 din 2

Caracteristici esentiale	Unitate de masura	Performanta declarata XPS L 20÷50 mm
Rezistenta la compresiune la o deformatie de 10%	kPa	$CS \geq 300$ CS(10\Y)300
Rezistenta la tractiune	kPa	$TR \geq 200$ TR 200
Stabilitate dimensională în condiții specificate, 70°C, %	%	≤ 5 DS(70,-)5
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie totală %	%	$\leq 0,7$ WL(T)0,7
Permeabilitate la vapori de apă	mg/Pa.h.m	Z 0,0055 – 0,015
Rezistența la îngheț-dezghet	%	≤ 1 FTCI1

Transport si depozitare:

Produsul este stabil si inert in cazul conditiilor normale de transport, depozitare si utilizare.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite si curate dar nu inchise etans, pentru a permite ventilatia naturala. Nu este permis transportul panourilor din polistiren extrudat impreuna cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substante combustibile, vopsele, materiale care se pot deplasa in timpul transportului).

Depozitarea se va face in spatii aerisite, ferite de umezeala, departe de surse de caldura, evitand expunerea la actiune adirecta a razelor de soare. Incalzirea in exces prin expunerea directa la soare, poate provoca deformarea panourilor.

Placile de XPS sunt acoperite cu folie LDPE termocontractabila stabila UV. Folia protectoare nu va fi inlaturata decat inainte de montarea placilor, iar in cazul in care folia de protectie se deterioreaza, placile trebuie protejate din nou cat mai curand.

Se va evita depozitarea si transportul produsului pe cant.

Informatii suplimentare:

Nu se utilizeaza dispozitive cu flacara deschisa in timpul montarii.

Produsul nu trebuie sa vina in contact cu niciun material care reactioneaza cu XPS provocand dizolvarea sau umflarea acestuia asa cum poate fi cazul cu anumiti adezivi pe baza de solventi, conservanti ai lemnului si alte substante.

XPS este netoxic si inert si nu contine clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehida.

Cand se monteaza produse XPS nu este nevoie sa se ia masuri speciale de precautie de catre operatori deoarece nu sunt iritante si nici toxice.

Produsele XPS pot fi usor prelucrate pe santier folosind scule de taiere normale.

Garantie:

Produsul este garantat in depozit timp de 2 ani de la data fabricatiei numai daca sunt indeplinite conditiile de mai sus.