

FISA TEHNICA

Numele Produsului : 60x60 TERRAZO ;TITAN
Report Data : Portelanata
: 12.01.2020

Test Titlu	Test Rezultat	Cerinte	Decizie
Lungime/Latime (mm)	600x600	147-151 mm 597-601 mm	OK
Grosime (mm)	8,4	8,3 – 8,7 mm	OK
Curbura partilor (%)	± %0,2	± %0,5	OK
Rectangularitate (%)	± %0,2	± %0,6	OK
Curbura margine (%)	± %0,2	± %0,5	OK
Curbura colt (%)	± %0,2	± %0,5	OK
Curbura centrala (%)	± %0,2	± %0,5	OK
Diferente mici culoare	Calitatea 1	> %95 perfect	OK
Absorbție apa	<0,5%	≤0,5%	OK
Forta rupere (N/mm ²)	40 N/mm ²	> 35 N/mm ²	OK
Rezistenta la abraziune (PEI)	IV	declarat	OK
Coeficient de expansiune termala	< 7,0 x 10 ⁻⁶	declarat	OK
Rezistenta termica de soc	Rezistent	necesar	OK
Rezistenta la crapare	Rezistent	necesar	OK
Rezistenta inghet	Rezistent	necesar	OK
Coeficient de frecare (μ)	~62,0	declarat	OK
Expansiune umiditate (mm/m)	< 0,3	declarat	OK
Rezistenta la colorare	Clasa 5	Min. Clasa 3	OK
Rezistenta acida si alcalina	GLA	declarat	OK
Produse chimice uz casnic	GA	Min. GB	OK
Eliberarea cadmiului	< 0,07 mg/dm ²	declarat	OK
Eliberarea plumbului	< 0,8 mg/dm ²	declarat	OK
Concluzie finala	Toate rezultatele testelor sunt pozitive în conformitate cu standardele ISO 13006 și EN 14411, anexa G.		

Aprobat de
Ahmet Pehlivan

SC PREMIER COM SRL

