

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1258, rev 0

Data rev: 31.03.2022

DEKO V8059

VOPSEA SUPERLAVABILĂ

DESCRIERE PRODUS

DEKO V8059 VOPSEA SUPERLAVABILĂ CU ACOPERIRE CU ACOPERIRE MAXIMA este o suspensie bine omogenizată de pigmenți fin dispersați, materiale de umplură, liant solubil în apă și aditivi specifici. Este destinată vopsitului interior al pereților și plafoanelor în încăperi cu cerințe extrem de ridicate pentru acoperiri. Vopseaua are un grad ridicat de acoperire și rezistență la frecare umedă. Vopseaua are un luciu satinat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Acoperire extrem de mare (clasa 1, în conformitate cu EN 13300) cu grosimi mici de acoperire uscată - posibilitatea unei noi acoperiri "cu o singură mână"
- Productivitate mare în timpul de lucru
- Acoperirile au o strălucire satinată
- Acoperiri microporoase - asigură "respirabilitatea" pereților
- Grad ridicat de alb și rezistență bună la îmbătrânire și îngălbenire în timp
- Uscare rapidă, miros ușor
- Culori: Albă și transparentă, colorabilă

MOD DE APLICARE**Suprafețe de bază adecvate**

- Fundații pe bază de lianți umezi și materiale de zidărie
- Acoperiri cu vopsea veche durabilă, cu excepția celor termoizolante
- Baze pe bază de var-nisip
- Chit de ipsos

Suprafețe de bază neadecvate

- Baze silicatiche vechi
- Ghips

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe noi

Suprafețele trebuie să fie sănătoase, uscate și lipsite de praf și uleiuri. Pre-tratament cu substanțe de prevenire a mușchiului, drojdiilor și algelor

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe vopsite/prelucrate

Suprafețele trebuie să fie sănătoase, uscate și lipsite de praf și uleiuri. Vechile straturi de vopsea slabă și de var se îndepărtează până la o bază solidă, iar suprafețele se spală sau se curăță

Aplicare

Recomandări: Amestecați bine vopsea înainte de aplicare.

Condiții de aplicare: Se lucrează la temperatură de peste 5°C.

Diluare: Apă

Mod de lucru

După ce grundul se usucă (după 1-2 ore), vopseaua se aplică nediluată cu o pensulă sau cu o rolă, într-un singur strat. Dacă este necesar, se diluează până la 2% cu apă

Mijloace de aplicare

- Perie, trafalet sau aplicare manuală

Sisteme de aplicare				
Suprafețe nevopsite			Suprafețe vopsite	
Etapă	Produs	Straturi	Produs	Straturi
Amorsare	DEKO professional V8059 Vopseaua superlavabila cu acoperire din 1 strat diluată 2:1 cu apă sau DEKO professional V8500 Vopsea de grund	I	-	I
Strat de finisaj	DEKO professional V8059 Vopseaua superlavabila cu acoperire din 1 strat	I	DEKO professional V8059 Vopseaua superlavabila cu acoperire din 1 strat, nediluată sa diluată cu max 2 % apă	I - II

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	vizual
Densitate, (23±0.5)°C	g/cm ³	1.60 ± 0.02	SR EN ISO 2811-4
pH		Min 8	EN ISO 787-1
Finețe frecare, max.	μm	100	SR EN ISO 1524
Substanțe nevolatile (60 min./125°C), min.	%	62 ± 1	SR EN ISO 3251
Conținutul de compuși organici volatili (COV) al produsului finit,max.	g/L	30	EN ISO 11890-1
B. Peliculă			
Aspect peliculă	-	mat, uniform	-

TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE

Timpe de uscare în profunzime: 24 ore (23°C, 65% umiditate relativa)

Consumul teoretic: 15-17/m²/L

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj de 2.5L; 8.5L; 15L; 25L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- **ATENȚIE!** Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului. Feriți produsul de îngheț!

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

În caz de nevoie - consultați Fișa cu date de securitate.

COV limită UE g/l:cat A/a, 30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30



Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

