



# 50A - Adeziv polistiren

## Descrierea produsului

50A - Adeziv polistiren este un adeziv de construcție gata de utilizare, fără solvenți.

## Proprietăți

- Fără solvenți.
- Potrivit pentru suprafețe neuniforme.
- Aplicare directă pe un substrat.
- Rezistent la umiditate.
- Poate fi vopsit după întărire.

## Aplicații

- Fixarea materialelor de perete și podea pe diverse substraturi
- Toate lipirile în tehnicile de asamblare
- Cadre de lipire, acoperiri de pereți pe lemn, beton și cărămidă



## Date tehnice

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Bază                      | Dispersie acrilică |
| Consistență               | Pastă              |
| Sistem de întărire        | Uscare fizică      |
| Timp de uscare            | 24 - 48 ore        |
| Densitate                 | ca. 1,40 g/ml      |
| Timp de lucru deschis     | 15 minute          |
| Temperatura de aplicare   | 5°C - 25°C         |
| Rezistență la temperatură | -20°C → +70°C      |

*Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.*

## Substraturi

- Starea substratului  
Curat, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului  
Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat  
50A - Adeziv polistiren are o aderență bună la următoarele substraturi: toate materialele obișnuite. 50A - Adeziv polistiren nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE (teflon®), substraturi bituminoase. Cel puțin una dintre suprafețe ar trebui să fie poroasă. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

## Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare  
Lipire: Aplicați adezivul cu ajutorul unui pistol de extrudat în cordoane sau puncte egale pe unul dintre materialele care trebuie lipite. Aplicați întotdeauna un cordon pe marginile substraturilor și pe marginile și colțurile panourilor. Apăsăți substraturile împreună înainte de formarea peliculei și bateți cu un ciocan de cauciuc. Susțineți dacă este necesar. Legătura poate fi încărcată complet după 24-48 ore.



## 50A - Adeziv polistiren

- Metoda de curățare  
Înainte de întărire, 50A - Adeziv polistiren poate fi îndepărtat cu apă de pe materiale sau unelte neporoase. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare  
Reparați cu același material.

### Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

### Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.  
Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

### Remarci

- Presiunea aplicată și nu durata presiunii va determina rezistența finală a legăturii.
- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă.
- 50A - Adeziv polistiren este vopsibil cu cele mai comune vopsele. Datorită varietății largi de lacuri și vopsele, se recomandă întotdeauna un test de compatibilitate.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.