

**FISA PRODUS TIP - TIGLE BAVARIA DUO TERRA ROSA**

SR EN 1304 : 2005



<b>Descriere produs :</b>	<b>Tigla plata cu imbucare din argila arsa.</b>
<b>Domeniu de utilizare :</b>	<b>Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)</b>
<b>Sistemul de evaluare si verificare a performantei :</b>	<b>4</b>
<b>Dimensiuni ( mm ) :</b>	
-L x l	<b>445 x 292</b>
<b>Tolerante dimensionale</b>	<b>±2% din valoarea declarata</b>
<b>Rectilinitate longitudinala , %</b>	<b>0,60-1,00</b>
<b>Rectilinitate transversala , %</b>	<b>0,80-1,20</b>
<b>Coeficient de planeitate , %</b>	<b>0,60-1,00</b>
<b>Coeficient de impermeabilitate</b>	<b>≤0,4</b>
<b>Rezistenta la rupere prin incovoiere , N</b>	<b>1400-2200</b>
<b>Rezistenta la inghet-dezghet, metoda B</b>	<b>Min. 300 cicluri</b>
<b>Emisie de substante periculoase</b>	<b>NPD</b>
<b>Conditii de aspect :</b>	
- Sunetul	<b>clar</b>
- Culoarea	<b>uniforma</b>
- Structura	<b>omogena</b>
- Granule de var	<b>max. 3 mm</b>
- Fisura pe parte neacoperita	<b>nu se admite</b>
- Crapaturi	<b>nu se admit</b>
- Pierdere de cioc	<b>nu se admite</b>
- Stirbituri la colturi acoperite	<b>1/buc, cu h<sub>max</sub>-3mm,L<sub>max</sub>.-20mm</b>
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	<b>max.2/buc, cu h<sub>max</sub>-3mm,L<sub>max</sub>.-20mm</b>
- Exfolieri	<b>nu se admit</b>
<b>Prindere pe sipci</b>	<b>doua ciocuri si doua gauri de cui</b>
<b>Panta acoperis</b>	<b>min. 24 grade max. 50 grade</b>