



## FISA TEHNICA



### Lac 3 in 1 pentru garduri si cabane

Nr:248 Editia:1 Revizia:2

Data: 03.03.2021

#### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Produs pe bază de dispersie apoasă de copolimeri acrilici de înaltă calitate, pigmenți transparenti și aditivi speciali pentru buna umectare a suportului lemnos, cu protecție la radiații UV și rezistență la fungi. Formula conține ceară pentru protecție suplimentară împotriva umezelii.

#### UTILIZARE:

Lac tixotrop, utilizat la finisarea decorativă și de protecție la exterior și interior a construcțiilor din cherestea nefinisată sau semifinisată: garduri, mobilier de gradina, cabane, sageacuri și alte construcții din cherestea. Formează o pelicula flexibilă, aderentă în timp și rezistență la atacul ciupercii albastre și a mucegaiului.

#### DATE TEHNICE:

|   |  |
|---|--|
| Conținut de nevolatile, %                   | masic : 26±2%  |
| Densitate, (20±0,5)°C, g/cm <sup>3</sup>    | 1,02 - 1,07  |
| COV   | Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn”;<br>Valoare limită maximă COV, g/l: 130 (2010);<br>Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 70. |
| Culoare                                     | Pin antic, stejar, cires, teak, wenge, mahon.  |
| Aspect peliculă                             | uniform semimat;   |
| Uscare la atingere, 20°C                    | 1-2 ore  |
| Uscare pentru reacoperire ( strat 2 ), 20°C | 4 - 6 ore  |
| Uscare pentru finală, 20°C                  | 24 ore   |
| Uscare totală (reticulare) 20°C:            | 7 zile<br>Condițiile de aplicare se mențin până la uscare totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.  |

#### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

|                  |   |
|------------------|---|
| Pregătire produs | Diluare: nu necesită;<br>Pentru a se fluidiza, se omogenizează foarte bine atât înainte, cât și în timpul utilizării; |
|------------------|---|

#### Pregătire suprafață:

- suprafețele pe care se aplică lacul trebuie să fie curate, nevopsite și nelacuite anterior.
- se vor înlatura urmele de murdarie, grasimi și clei prin raschetat și/sau periere;
- În cazul suprafețelor vopsite/lacuite, se îndepărtează complet pelicula veche prin raschetat și smirgheluire grosieră până la lemn curat, se grunduiesc cu **savana** grund pe baza de apă, cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi (uscare 24 ore), după care se aplică produsul în 2 straturi cu pensula.

#### Atenție!

- **In cazuri speciale, cand există susceptibilitatea infestării lemnului nou cu carii, sau cand suprafețele vechi sunt contaminate cu fungi sau carii, se recomandă grunduirea cu savana grund pe baza de apă, cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi**
- Iaciurea se va realiza numai pe reperele de lemn deja montate, care nu vor mai suporta manipulari ulterioare;
- **Nu se utilizează pentru iaciurea lemnului foarte finisat și nici pentru dusumele;**
- **Produsul Nu se diluează.**
- **Lacul nu se va intinde excesiv, protecția lemnului fiind asigurată la o acoperire de 6m<sup>2</sup> dintr-un litru de lac;**
- **Produsul nu se aplică dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării;**
- **Se utilizează pensula sau rola destinate aplicării produselor pe baza de apă;**
- **Aplicarea neuniformă a produsului generează colorarea inegală a lemnului;**

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;
- Curătarea unelțelor se face cu apă, imediat după utilizare;

#### Indicații:

- suprafetele din lemn tăiat transversal se acoperă cu un strat suplimentar de lac;
- suprafetele mari de construcții (grinzi, stărișini, etc.) se lacuiesc pe ambele părți pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia.

#### Recomandări:

*Pentru cele mai bune rezultate, aplică lacul pe lemn nou, cat mai puțin finisat și la consumul recomandat!*

| Grosime peliculă               | uscat: 15-25 microni<br>ud: 60-100 microni  |           |         |           |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
|--------------------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Număr de straturi              | 1 - 2 în funcție de esența lemnosă, metoda de aplicare și gradul de protecție dorit.  |           |         |           |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
| Randament teoretic de aplicare | Pensula/rolă: 10 mp/litru/strat. Aplicare în 1-2 straturi, funcție de gradul de finisare a lemnului și de nivelul de protecție dorit;<br>Pulverizare: prin pulverizare, utilizând pistol cu duza de 2,5mm, se poate aplica un singur strat, cât mai uniform și suficient de gros (corespunzător unui randament de aplicare de cca. 6 mp/l);<br>Pierderile de material în cursul aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda, condițiile de aplicare, forma, marimea, textura și profilul suprafeței lacuite |           |         |           |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
| Condiții de aplicare           | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Condiții</th><th colspan="3">Temp.</th><th colspan="2">Umiditate</th></tr> <tr> <th>produs</th><th>suprafață</th><th>mediu</th><th>suprafață</th><th>mediu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Min-Max.</td><td>10-30°C</td><td>10-30°C</td><td>10-30°C</td><td>max. 12%</td><td>max. 70%</td></tr> </tbody> </table>   | Condiții  | Temp.   |           |          | Umiditate |  | produs | suprafață | mediu | suprafață | mediu | Min-Max. | 10-30°C | 10-30°C | 10-30°C | max. 12% | max. 70% |
| Condiții                       | Temp.   |           |         | Umiditate |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
|                                | produs  | suprafață | mediu   | suprafață | mediu    |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
| Min-Max.                       | 10-30°C   | 10-30°C   | 10-30°C | max. 12%  | max. 70% |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
| Mod de aplicare                | Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii, în timpul aplicării cât și în perioada uscării<br>Prin pulverizare cu aer, pensula sau rolă (plus textil) destinate aplicării produselor diluabile cu apă;<br>Aplicarea se face uniform, fără intreruperi.   |           |         |           |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |
| Curățare echipament de lucru   | Curătarea unelțelor se face cu apă, <b>imediat</b> după utilizare.  |           |         |           |          |           |  |        |           |       |           |       |          |         |         |         |          |          |

#### TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, bine inchis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ambalare                | Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protecție interioara (sau din material plastic), închise etanș, ce contin 0,75 L, 2,5 L, 5 L și 10L (wenge, mahon, cires, stejar, teak). |
| Transport și Depozitare | În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiației solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. <b>Risc de depreciere prin îngheț.</b>             |

#### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deseuri și se tratează conform legislației în vigoare.

- 2 -



#### Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre execute în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*

**F-PO-09-09, rev. 2**



**Fabryo Corporation SRL**

Popeşti - Leordeni, Șos Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre execute în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

**F-PO-09-09, rev. 2**