

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 D 209 PROFESIONAL-nitro diluant profesional pentru produse nitrocelulozice	FISA TEHNICA nr 118/2019 Editia nr 1/2019 Revizia 2/2020
---	--	---

1. Compoziție

-amestec omogen de substante periculoase: hidrocarburi aromatice (toluen >40%), esteri, alcooli si cetone.

2. Domeniu de utilizare

-diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor nitrocelulozice;
-degresarea si decaparea suprafetelor inainte de vopsire;
-pentru aducerea produselor de acoperire la vâscozitatea necesara, specifica metodei de aplicare;
-pentru spalare trasee.

3. Performante

-asigură uscare optimă a peliculei vopselei;
-menține luciul vopselei pe care o diluează;
-are compatibilitate excelentă cu produsele nitrocelulozice;
-permite o foarte buna etalare si egalizare a peliculei;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Aspect	lichid limpede, omogen	vizual
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	0.83-0.87	SR EN ISO 2811
3	Distilare interval distilare, 0C volum distilat, % min	65- 130 98	SR EN ISO 918
4	Indice de aciditate cm ³ sol 0,1 n KOH/100 cm ³ , max	3	SR EN ISO 3682
5	Miscibilitate cu produsele nitrocelulozice	Amestec omogen ,fără sedimente sau stratificări	-

5. Mod de utilizare

Înainte de începerea operației de amestecare se verifică dacă diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat.

Diluantul D 209 Profesional este adăugat produselor pentru obținerea vâscozităților de aplicare, proporția de diluare fiind proprie fiecărui produs și specificată în fișa tehnică a acestuia.

ATENȚIE:

- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.**

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 D 209 PROFESIONAL-nitro diluant profesional pentru produse nitrocelulozice	FISA TEHNICA nr 118/2019
		Editia nr 1/2019
		Revizia 2/2020

6. Masuri de securitate

-produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de caldura.

-in timpul utilizării este obligatoriu să se respecte normele de tehnica a securității muncii recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile combustibile si nocive.

-după golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

-agenți de stingere recomandați: CO₂, Halon1211(BCF), praf chimic, nisip.

-agenți de stingere interziși: apă (jet compact, jet pulverizat), apă îmbunătățită chimic.

-clasificare: preparat nociv si inflamabil.

Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalarea se realizează în:

-ambalaje de 0.9 L

-bidoane de 20 L si 25L;

Masuri de precautie speciale, pe care utilizatorul trebuie sa le cunoasca si sa le respecte , in legatura cu transportul sau manipularea preparatelor chimice periculoase:

-Se vor respecta masurile de precautie referitoare la transportul produselor periculoase conform ADR

-Informatii privind clasificarea ADR :

a) numarul UN: 1263

b) clasa de produse periculoase (ADR/RID/IMDG/ICAO- IATA): 3

c) denumirea expeditiei:lichid inflamabil

d) grupa de ambalare: III

e) nr. de identificare pericol: 33

Depozitare: produsului se face în spații uscate, aerisite, ferite de radiatii UV si surse de foc deschis, acoperite, la temperaturi între 5 - 25° C.

8.Consum estimat

Diluția se va face în raporturile indicate în instrucțiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, până la atingerea vâscozității optime de lucru a produsului diluat.

9. Valabilitate: 36 luni, in ambalajul original inchis etans, în spații uscate, aerisite, ferite de radiatii UV si surse de foc deschis, acoperite, la temperaturi între 5 - 25° C.