

Superweiss

Vopsea lavabila alba,
cu foarte mare putere de acoperire

Pentru suprafețe interioare



Descrierea produsului

Domeniul de utilizare

Vopsea pe bază de dispersie cu capacitate mare de acoperire, din clasa de vârf, pentru zugrăvirea pereților și plafoanelor cu suprafețe rezistente la uzură, având un grad de alb foarte ridicat. Crează un mediu de viață plăcut.

Se pretează pentru toate suprafețele interioare din tencuială, beton, zidărie, tapete de hârtie și tapete imprimate cât și pentru vopsirea peste zugrăveli vechi, nedeteriorate, pe bază de dispersie.

düfa Superweiss se distinge prin eticheta ecologică "Der Blaue Engel" (Îngerul Albastru) și garantează compatibilitatea produsului cu mediul înconjurător (fără diluanți, plastifianți sub 0,1%, minimum de conservanți, consultanță pentru alergici).

Caracteristici

- grad de alb foarte ridicat
- putere de acoperire excelentă
- pentru zugrăveli perfecte la pereți și plafoane
- rezistentă la uzură

Clasificare conform DIN EN 13 300 (Institut. German de Standardizare)

Putere de acoperire (la un randament de ca. 7 m ² /Litru)	Clasa 1
Putere de acoperire (la un randament de ca. 10 m ² /Litru)	Clasa 2
Rezistența la abraziune umedă (corespunde clasificării „lavabil” cf. DIN 53 778)	Clasa 3
Gradul de luciu	mat
Granulație maximă	fină

Indicatorii de clasificare se bazează valori medii. Datorită utilizării unor materii prime naturale la fabricarea produsele noastre, se poate ajunge la diferențe nesemnificative, fără însă a afecta proprietățile produsului.

Culoarea

Albă.
Se poate colora și prin düfa Mix-Service „Experimentează culoarea!”.

Densitatea

Ca. 1,5 g/cm³

Tip de liant

Dispersie sintetică.

Substanțe conținute	Conform Directivei-VdL (Asociația germană a vopsitorilor) referitoare la materiale pentru zugrăveli/vopsitorii în construcții: Dispersie de acetat de polivinil, dioxid de titan, talc, carbonat de calciu, caolin, aditivi, conservanți (Methyl-/Benzyl-/Isothiazolinon).
Codul produsului	M – DF 01
Volumul ambalajelor	2,5 L; 7,5 L; 15 L.

Aplicare

Pregătirea suportului	Suportul trebuie să fie uscat, curat, portant, fără grăsimi și impurități precum și fără substanțe active de separare precum straturi sintetizate, rășină, ceară, ulei, etc. Înainte de aplicarea vopselei noi, verificați compatibilitatea stratului suport, respectiv a stratului de vopsea existentă cu materialul nou. Vezi VOB, DIN 18 363, cap.C, prg.3, lucrări de vopsitorie și zugrăveli.
Straturi de vopsea deteriorate	Verificați capacitatea de vopsire a stratului existent, respectiv compatibilitatea cu noul strat de vopsea. Dacă este posibil, realizați testul cu bandă adezivă și testul de vopsire. Straturile de vopsea desprinse, exfoliate și fisurate precum și straturile de vopsea pe bază de clei trebuie îndepărtate complet până la suportul portant. Straturile vechi de vopsea lucioasă se șlefuiască mat cu hârtie abrazivă.
Stratul de grund	
Suporturi diferit sau puternic absorbante	În funcție de capacitatea de absorbție, se va aplica grund düfa Tiefgrund LF. Se va evita formarea de zone lucioase.
Suprafețe reparate	aceeași tratare
Plăci gips-carton	aceeași tratare
Stratul finit	Se recomandă omogenizarea produsului în ambalaj înainte de utilizare. În mod normal este de ajuns un strat saturat, uniform de vopsea. În cazul suprafețelor suport cu contrast ridicat sau cu absorbție diferită, poate fi necesar un strat de vopsea diluată cu max. 10% apă. Vopsiți mai întâi muchiile/canturile intrate și ieșite, cu o pensulă sau o rolă mică. Continuați apoi cu suprafețele mari, utilizând o rolă mare. <u>Sfatul profesionistului:</u> Pentru a evita îmbinările sau suprapunerile inestetice la întreruperea lucrului, în cazul suprafețelor continue mari, aplicați vopseaua fără pauză, într-un singur ciclu de lucru, umed-în-umed. Se va aplica mai întâi cu rola, trasand de 2-3 ori de sus în jos. În continuare, vopseaua aplicată se va întinde orizontal și apoi se va rola încă o dată de sus în jos. Prin aplicarea încrucișată a vopselei veți obține cel mai bun rezultat. Efectuați toate lucrările fără a apăsa prea tare asupra uneltelor de lucru.

Stratul finit

düfa Superweiss se poate aplica cu pensula sau cu rola.
Pentru pulverizare se va regla vâscozitatea adăugând apă.

	Dimensiunea duzei	Presiunea	Vâscozitate (4mm DIN – recipient de traversare)
Pulverizare Airless (fără aer comprimat)	0,026 – 0,031 țol	ca. 160 bar	nediluat

Unelte recomandate

Utilizați role pentru zugrăveli interioare.

Diluire

Dacă este necesar pentru primul strat, se poate dilua cu max. 10% apă.

Colorare

Utilizând vopseaua de colorare si nuanțare Voll- und Abtonfarbe 230, în proporția de amestec preferată, se poate obține o mare varietate de culori sau nuanțe decorative.
Sau lăsați mașina de colorat düfa să obțină nuanța dorită de dvs.

Temperatura de lucru

Cel puțin +5°C pentru construcție și mediu, în timpul aplicării și uscării.

Timpul de uscare

La + 20°C și max. 60% umiditate relativă a aerului:
• Aplicarea unui strat suplimentar - după cca. 4 ore.
La temperaturi mai scăzute si grad de umiditate mai ridicat, acești timpi se prelungesc.

Consum de material

Ca. 145 ml/m² (randament 7m²/litru; clasa 1 putere de acoperire) pentru fiecare strat, pe suprafețe suport netede, ușor absorbante. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Un consum exact se poate determina numai prin efectuarea de probe de vopsire.

Curățarea uneltelor

După utilizare, uneltele de lucru se curăță imediat și se clătesc cu multă apă, eventual cu adaos de detergent.

Indicații

Recomandări pentru siguranță

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul aplicării prin pulverizare, se va evita inhalarea vaporilor. În timpul și după terminarea lucrărilor, asigurați o ventilație bună a spațiului. Este de evitat a se manca, bea sau fuma în timpul utilizării vopselei. La contactul cu ochii sau cu pielea, clătiți cu apă din abundență. A nu se evacua în canalizare, ape curgătoare sau în sol. Vopseaua conține Isothiazolinon. Consultanță pentru persoanele alergice găsiți la numărul de telefon 0049-800-63333782. Respectați indicațiile din fișa tehnică de siguranță.

Indicație de siguranță COV

Valoare limită UE pentru produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010).
Acest produs conține < 1 g/l COV (*Compusi Organici Volatili*).

Depozitare

Păstrați ambalajul permanent închis.
Depozitați în spații răcoroase, uscate și ferite de îngheț.

Evacuarea deșeurilor

Se vor preda spre reciclare numai recipientele goale.
Resturile de material uscat se pot evacua împreună cu gunoiul menajer.
Ambalajele cu resturi de vopsea fluidă se vor preda la centrele de colectare a vopselelor expirate. Cod de deșeuri nr. 080112 cf. AVV–Germania.

Suprafețe-suport speciale și tratamentul lor pregătitor

Tapete din fibre nevopsite, tapete din hârtie în relief sau imprimate

Finisați fără aplicarea grundului.

Suprafețe cu pete de nicotină, fum sau apă

Aplicați un start cu düfa Schnell-Renovierfarbe (vopsea de renovare rapidă) sau cu düfa Niktinsperre (soluție anti-nicotină).

Suprafețe infestate cu mușegăi și ciupercă

Îndepărtați mecanic depunerile de mușegăi sau ciupercă.
Curățați zona infestată cu düfa Schimmelentferner (soluție de îndepărtarea mușegăiului) și lăsați să se usuce bine.
Aplicați un strat de protecție cu düfa Schimmelschutz D112.
Se recomandă cercetarea cauzei de infestare cu mușegăi și, dacă este posibil, eliminarea acesteia.

Aceste informații tehnice sunt redactate pe baza celor mai recente cunoștințe tehnice și a experienței noastre în tehnologia de aplicare. Având în vedere diversitatea suprafețelor suport și a condițiilor fiecărui proiect de construcții, cumpărătorul / utilizatorul nu este absolvit de obligația de a examina pe proprie răspundere compatibilitatea produselor noastre, din punct de vedere profesional, cu domeniul de aplicare în condițiile date ale obiectului de construcții. Informațiile cuprinse în prezentul document nu angajează obligații juridice.

La publicarea unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea.

Mai multe informații puteți obține gratuit apelând numărul de telefon: 0049-800-63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0049-6 71-8 70-0 • Telefax 0049-6 71-870-397
Anwendungstechnik 0049-6 71-8 70-326/ 327/ 329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Informație tehnică Ediția 2010