

CT 722

Agent anti-adeziv



CARACTERISTICI

- ▶ agent anti-adeziv aplicat pe șabloane de silicon în timpul modelării structurii de lemn
- ▶ ușurință în utilizare
- ▶ gata preparat

DOMENII DE UTILIZARE

Agentul anti-adeziv CT 722 trebuie aplicat pe șablonul de silicon pentru a evita lipirea acestuia de tencuiala Ceresit CT 720 Visage în timpul modelării structurii de lemn.

APLICARE

Conținutul pachetului trebuie să fie aplicat atât cât este nevoie pe șablonul de silicon cu o pensulă sau cu un trafalet, fără a crea acumulări de lichid sau scurgeri. În timpul modelării structurii de lemn, la aplicarea pe tencuiala decorativă, cantitatea de agent anti-adeziv de pe șablonul de silicon trebuie să fie atent controlată.

Lipsa agentului anti-adeziv sau o cantitate prea mică poate cauza lipirea matriței de tencuială. Această lipire poate crea un aspect final necorespunzător.

VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE

Lucrul trebuie efectuat la temperaturi de la +5 la +25°C. Asigurați o aerisire adecvată spațiilor de muncă (dacă este necesar folosiți tubul de expirație). Nu permiteți scurgerea de reziduuri. A se evita inhalarea vaporilor. A se evita contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați sau fumați în timpul lucrului cu amestecul. Spălați mâinile după utilizarea produsului. Produsul nu ar trebui să prezinte un pericol în condiții normale de utilizare. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apă și consultați medicul.

DEPOZITARE

24 de luni de la data fabricației. A se păstra într-un loc răcoros, uscat, bine aerisit. A se evita radiația solară directă, sursele de căldură și agenții puternic oxidanți.



AMBALAJ

Găleți din plastic de 5 l.

DATE TEHNICE

Bază:	amestec de uleiuri minerale ultra-rafinat
Densitate:	0.85 kg/dm ³
Temperatura de utilizare:	de la +5°C la +25°C
Consum estimat:	aprox. 0,1 l/m ² de structură gata preparată de tencuială



Calitate pentru profesioniști