



Spumă Soudafoam P60

Descrierea produsului

Spumă Soudafoam P60 este o spumă poliuretanică monocomponentă, auto-expansivă, gata de utilizare. Recipientul este prevăzut cu un filet, astfel încât poate fi utilizat cu un pistol aplicator. Datorită Duravalve, randamentul optim rămâne pe întreaga durată de valabilitate, chiar și atunci când este depozitat sau transportat culcat.

Proprietăți

- Stabilitate excelentă (fără contracție sau expansiune ulterioară).
- Capacitate mare de umplere.
- Aderență bună pe toate suprafețele (cu excepția PE, PP și PTFE).
- Valoare mare de izolare, termică și acustică.
- Proprietăți de lipire foarte bune.

Aplicații

- Umplerea cavitațiilor.
- Installing of window and door frames.
- Etanșarea tuturor deschiderilor în construcțiile de acoperiș.
- Aplicarea unui deflector acustic.
- Îmbunătățirea izolării termice în sistemele de răcire.



Date tehnice

Bază		Poliuretan
Consistență		Spumă stabilă, tixotropică
Sistem de întărire		Întărirea cu umiditate
Timp de tăiere	EN 17333-3	20 minute
Conductivitate termică (λ)	EN 12667	0,037 W/m.K
Densitate		Ca. 17 kg/m³
Randamentul în rosturi	EN 17333-1	750 ml yields ca. 38 m of foam
Randamentul tubului	EN 17333-1	750 ml produce aprox. 51 l de spumă
Contracție după întărire	EN 17333-2	< 3%
Expandare după întărire	EN 17333-2	niciunul
Expandare în timpul întăririi	EN 17333-2	Ca. 35 %
Procentaj de celule închise	ISO 4590	ca. 15%
Rezistența la compresiune	EN 17333-4	ca. 30 kPa
Rezistența la forfecare	EN 17333-4	ca. 25 kPa
Absorbția apei	ISO 29767	ca. 0,31 kg/m²
Rezistență la temperatură		-40°C → +90°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Spumă Soudafoam P60

Metoda de aplicare

- Temperatura tubului
+5 °C până la +30 °C
- Temperatura ambientată
+5 °C până la +30 °C
- Temperatura suprafeței
+5 °C până la +35 °C

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție.

Îndepărtați spuma întărită mecanic. Nu o ardeți niciodată.

Consultați eticheta și fișa tehnică de siguranță a materialului pentru mai multe informații.

Utilizați numai în zone bine ventilate.

Ambalare/Logistică

Culoare: Șampanie

Ambalaj: 750 ml aerosol (net)

Termen de garanție: 24 luni în ambalaj nedesfăcut, depozitat într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C

Remarci

- Umeziți suprafețele cu un pulverizator de apă înainte de aplicare.
- Dacă trebuie să lucrați în straturi, repetați umezirea după fiecare strat.
- Pentru suprafețe mai puțin comune, recomandăm un test de aderență.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.