

Date Tehnice Colectia Laura

Evaluare tehnica Europeana faianta:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Dimensiuni si calitatea suprafetei | Conforma cu | EN ISO 10545-2:1998 |
| Absorbția apei | 13.6% | EN ISO 10545-3:1998 |
| Rezistența la rupere | > 600 N | EN ISO 10545-4:2012 |
| Modul de rupere | > 15 N/mm^l | EN ISO 10545-4:2012 |
| Rezistent la abraziunea de suprafață | Class 3 | EN ISO 10545-7:2000 |
| Rezistența la fisurare | Fara fisuri | EN ISO 10545-11:1998 |
| Rezistența chimică: | Clasa A | EN ISO 10545-13:1998 |
| Concentrații scăzute de acizi și substanțe alcaline | Clasa A | EN ISO 10545-13:1998 |
| Concentrații mari de acizi și substanțe alcaline | Clasa A | EN ISO 10545-13:1998 |
| Produse chimice de uz casnic săruri din piscină | Clasa A | EN ISO 10545-13:1998 |
| Rezistența vopselei | Clasa 5 | EN ISO 10545-14:1998 |
| Reacția la foc | A1 | Decizia 96/603/EEC |
| Rezistența la alunecare | NPD | - |
| Rezistența la lipire și aderență | NPD | - |
| Eliberarea substanțelor periculoase | Plumb <0,10mg/l; <0,10mg/dm² Cadmium < 0,02mg/l; 0,01mg/dm² | ISO 10545-15:1997 |
| Material | Ceramica | |
| Glazurat | DA | |
| Rectificat | NU | |
| Clasa PEI | 2 | |
| Grosime placă | 7,5 MM | |
| Finisaj | MAT | |
| Textura în relief | Conform atribute | |
| Unitatea de măsură la împachetare | MP/Bucati | |