



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj ceramică lemn beton

## ADEZIV MONTAJ CERAMICĂ LEMN BETON

### 1. Descrierea produsului:

Un adeziv sub formă de pastă, gata de utilizare. Cu acest adeziv se obține o îmbinare impermeabilă și rezistentă, cu aderență perfectă la suprafețele tipice materialelor de construcții.

### 2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	crem
Culoarea îmbinării:	crem
Consistență:	pastă
Densitate:	1,27 ± 0,05 kg/L
Timpul de deschidere:	15 minute
Timpul de lipire inițială:	1 minut
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	1,6 - 3,2 m <sup>2</sup> /L, în funcție de tipul și porozitatea suprafeței
Proprietățile îmbinării:	elastică, rezistentă
Rezistența lipiturii la tracțiune:	25 MPa (250 kg/cm <sup>2</sup> ).
Rezistența lipiturii pe verticală:	0,70 MPa (7 kg/cm <sup>2</sup> )
Rezistența termică a lipiturii:	-15°C până la +65°C

### 3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii obiectelor din ceramică, gresie, faianța, teracotă, piatră naturală și artificială, din lemn și materiale similare, plută, polistiren, linoleum și materiale similare pentru acoperirea podelelor din beton, calcar, plăci din gips - carton, fibrociment, ipsos și alte suprafețe poroase.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, curățate, uscate și degresate. Vopseaua veche trebuie înlăturată cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea.

#### 4.2. Unelte de lucru

Adezivul se aplică cu un pistol special pentru cartușuri.

#### 4.3. Temperatura de lucru

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

#### 4.4. Recomandări

Se taie vârful deasupra filetului apoi atașați aplicatorul din plastic. Adezivul se va aplica punctat sau în cordoane paralele, pe suprafața suport sau pe obiectul ce urmează a fi lipit. Se vor aplica suplimentar picături de produs în colțuri și la capetele obiectelor de lipit. Elementele cu adeziv se vor apropia și se vor apăsa puternic timp de 30 de secunde. Dacă este necesar, se pot re poziționa articolele fără a fi desprinse, timp de 10 minute de la aplicarea adezivului. Dacă apar tensionări sau obiectele lipite sunt deosebit de grele, acestea se vor imobiliza până când adezivul se întărește complet. Surplusul de adeziv rezultat în urma aplicării se va îndepărta cu o cârpă umedă. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj ceramică lemn beton

## 4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă. După uscare, produsul se va putea îndepărta doar mecanic.

## 4.6. Diluarea adezivului:

Nu se recomandă diluarea.

## 4.7. Observații:

Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea materialului de lipit cu adezivul.

## 5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKMCBD300/BG-RO	300 ml	cartuș

## 6. Perioada de valabilitate:

2 ani

## 7. Observații:

### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

### Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de utilizare.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)