

## Date Tehnice Colectia Montana

### Evaluare tehnica Europeana gresie:

|   |   |  |
|---|---|--|
| Dimensiuni si calitatea suprafetei  | Conforma cu   | EN ISO 10545-2:1998                        |
| Absorbtiia apei   | <b>0.10% - 0.17 %</b>   | EN ISO 10545-3:1998,pt. 5.1.1              |
| Rezistenta la rupere  | <b>&gt; 1300 N</b>  | EN ISO 10545-4:2012                        |
| Modul de rupere   | <b>&gt; 35 N/mm<sup>2</sup></b>                                       | EN ISO 10545-4:2012                        |
| Rezistent la abraziunea de suprafata  | <b>Clasa 4</b>  | EN ISO 10545-7:2000                        |
| Rezistenta la fisurare  | <b>Fara fisuri</b>  | EN ISO 10545-11:1998                       |
| Rezistenta chimica:   | <b>Clasa A</b>  | EN ISO 10545-13:1998                       |
| Concentratii scazute de acizi si substante alcaline   | <b>Clasa A</b>  | EN ISO 10545-13:1998                       |
| Concentratii mari de acizi si substante alcaline  | <b>Clasa A</b>  | EN ISO 10545-13:1998                       |
| Produse chimice de uz casnic saruri din piscina   | <b>Clasa A</b>  | EN ISO 10545-13:1998                       |
| Rezistenta vopselei   | <b>Clasa 5</b>  | EN ISO 10545-14:1998                       |
| Rezistenta la alunecare<br>1. Mat cu suprafata in relief<br>2. Mat fara suprafata in relief | <b>Valoarea PTV-Umed uscat</b><br><b>1. 99- 46</b><br><b>2. 65-34</b> | <b>C /TS 16165:2012,</b><br><b>Anexa C</b> |
| Rezistenta la inghet  | <b>DA</b>   | EN ISO 10545-12: 1997                      |
| Material  | <b>Ceramica</b>   |  |
| Glazurat  | DA  |  |
| Rectificat  | NU  |  |
| Clasa PEI   | 3   |  |
| Grosime placa   | 10 MM   |  |
| Finisaj   | MAT   |  |
| Textura in relief   | DA  |  |
| Unitatea de masura la impachetare   | MP  |  |
| Dimensiuni  | 300X600 MM  |  |