

Fisa tehnica pal melaminat

Palul Melaminat corespunde cu cerintele EN 14322 (placi pe baza de lemn, placi melaminate pentru utilizari interioare)				
Specificatii tehnice	Metode de testare	Unitate de masura	Grosime	Valoare
Grosime in raport cu valoarea nominala	EN14323	mm	$\leq 20\text{mm}$	$+0,5 < x < -0,3$
		mm	$> 20\text{mm}$	$\pm 0,5$
		mm	tmax-tmin	$\leq 0,6$
Lungime si latime (dimensiuni comerciale)	EN14323	mm	$> 20\text{mm}$	$\pm 0,5$
Planeitate	EN14323	mm/m		≤ 2
Exfoliere a marginilor (dimensiuni comerciale)	EN14323	mm		≤ 10
		mm ² /m ²		puncte ≤ 2
Defecte de aspect al suprafetei	EN14323	mm/m ²		linii ≤ 20
Rezistenta la zgariere	EN14323	N		$\geq 1,5$
Rezistenta la patare	EN14323	Nivel		≥ 3
Rezistenta la fisurare	EN14323	Nivel		≥ 3
Emisie de aldehida formica	EN14323	mm/m ² h		Clasa E1 $\leq 3,5$

