



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul pelicologen **Oskar Impregnant Plus** este o lazura de impregnare destinata protectiei lemnului, pe baza de rasina alchidica aditivata siliconic. Se utilizeaza pentru decorarea si protejarea, in tonuri de culoare de lemn nobil, a elementelor din lemn, la interior sau la exterior.

1.2. Elemente caracteristice principale: buna aderenta la suport, uscare buna, rezistenta la lumina, raze UV si intemperii foarte buna, asigura protectie la ciuperci.

1.3. Tonuri de culoare: Alun, Castan, Cires, Mahon, Nuc, Pin, Stejar, Stejar Auriu, Teak, Wenge.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid subtire, omogen
Densitate, g/cm ³	0,83 ... 0,89 (in functie de tipul de nuanta)
Continut de substanta nevolatila, %	24 ... 31 (in functie de tipul de nuanta)
Aspect pelicula	nu formeaza pelicula, impregneaza lemnul
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Ø3mm, 20 °C)	20 - 30

3. COMPATIBILITATE

Nu se recomanda amestecarea produsului **Oskar Impregnant Plus** cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE

Produsul **Oskar Impregnant Plus** se aplica prin pensulare sau prin imersie. Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Elementele de lemn trebuie sa fie curate, degresate si desprafuite. Lemnele tropicale si rasinoase bogate in rasina se spala foarte bine cu Oskar Diluant Nitro sau vor fi periate cu o perie uscata cu perii din alama.

A. Aplicarea lazurii pe lemn nou la interior

Se aplica 1 strat de **Oskar Impregnant Plus**; se pot aplica suplimentar 1-2 straturi dupa dorinta, dar trebuie mentionat ca la fiecare strat care se aplica, tonul de culoare se intensifica.

Pe suprafetele supuse la solicitari mecanice (pardoseli, trepte, etc este necesara aplicarea unui lac Oskar rezistent la astfel de solicitari).

B. Aplicarea lazurii pe lemn nou la exterior

Se impregneaza in prealabil cu **OSKAR grund pentru lemn**;

Se aplica 2 straturi de **Oskar Impregnant Plus**.

Pentru elementele din lemn supuse la intemperii deosebite se vor aplica 3 straturi de **Oskar Impregnant Plus**. **Trebuie mentionat ca la fiecare strat care se aplica, tonul de culoare se intensifica.**

C. Aplicarea lazurii ca strat de renovare peste lazura veche

Suprafata se curata, se slefuiesc si apoi se aplica 1 strat de **Oskar Impregnant Plus**.

NOTA: intre straturile de lazura, dar si dupa aplicarea stratului final de lazura, atit in cazul utilizarii la interior cit si la exterior, se va executa in prealabil o slefuire foarte fina (cu hirtie de slefuit de ex. 180); aceasta operatie asigura aderenta optima intre straturi;

Detalii de aplicare

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - prin imersie
2.	Diluat / Dilutie Oskar Diluant Nitro	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire - minim - maxim	ore	24 -
4.	Interval de slefuire - minim - maxim	ore	24 -
6.	Consum specific	ml/m ²	70 – 80 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu Oskar Diluant Nitro.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii. Intervalul optim de temperatura recomandat pentru aplicarea produsului este intre 10-25°C.

5. AMBALARE

Produsul Oskar Impregnant Plus se ambaleaza in recipiente de 0,75 l; 2,5 l.

6. DEPOZITARE

În ambalajul original bine închis, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 30°C.

7. TERMEN DE VALABILITATE

7 ani de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

A se consulta fisa cu date de securitate a produsului.

9. ELIMINAREA DESEURILOR

Eliminarea se va face în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și legislației privind deșeurile.

A se consulta fisa cu date de securitate a produsului.

10. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/h: 750(2010

COV Produs,max g/l: 750 produs în stare gata de utilizare.

11. DECLINAREA RESPONSABILITATII

PPG nu are control nici asupra stării suportului, nici asupra numerosilor factori care afectează utilizarea și aplicarea produsului. Prin urmare PPG nu recunoaște niciun fel de răspundere ce rezultă din orice prejudiciu, vătămare corporală sau daună de consecință a unei astfel de utilizări.