



# INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv  
EPOXY POWER

## Adeziv EPOXY POWER

### 1. Descrierea produsului

Un adeziv epoxidic bicomponent, profesional, super rezistent cu un spectru larg de acțiune. Se caracterizează printr-o îmbinare puternică. Rezistent chimic, poate fi prelucrat (găurire, șlefuire, filetare etc.), rezistent la apă. Componenta A conține rășină epoxidică. Componenta B conține un întăritor.

### 2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	galben deschis;
Consistență:	lichid;
Densitate:	comp. A: 1,6 g/cm <sup>3</sup> ; comp. B: approx. 1,13 g/cm <sup>3</sup> ;
Rezistența termică a lipiturii:	cuprinsă între -20°C până la +100°C;
Proprietățile îmbinării:	rezistență la apă, tare, nu se contractă, nu se întinde, nu se deformează. Poate suporta prelucrări mecanice (găurire, șlefuire, filetare etc.);
Timpul de aderență:	1h.

### 3. Utilizare

Destinat pentru lipirea metalelor, ceramicii, porțelanului, mineralelor de rocă, elementelor din beton, polistirenului, materialelor plastice (de exemplu, laminate, materiale plastice din poliester, bachelită). Util pentru repararea armăturilor și instalațiilor sanitare, repararea bijuteriilor și decorațiunilor, fixarea suporturilor din sticlă, lipirea reclamelor, inscripțiilor, etc.

### 4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Elementele lipite se șlefuiesc cu hârtie abrazivă.
3. Lipirea trebuie realizată la o temperatură de peste +5°C (temp. aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).
4. Scoateți din tub aceeași cantitate din ambele componente (A și B). Amestecați bine ambele componente până când se obține o masă omogenă.
5. Adezivul după amestecare își păstrează capacitatea de utilizare pentru aproximativ 15 minute.
6. Aplicați adezivul în puncte sau linii paralele pe una dintre suprafețele lipite, apoi apăsați ferm.
7. La temperatura de +20°C, adezivul se fixează în 1h. Întărirea poate fi accelerată prin încălzirea conexiunii cu aer cald.
8. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)





# INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv  
EPOXY POWER

9. Îmbinarea poate fi prelucrată în continuare după 24 ore.
10. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
11. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu White Spirit. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

## 5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKEP015/BL/INT1	2x15 ml	tub în blister

## 6. Perioada de valabilitate

2 ani.

## 7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C.

Alte observații:

Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu este destinat să suporte greutate semnificative. În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Nu lipește PP, PE, PTFE.

*Această amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca amestec periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, **s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului** conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.*

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

