



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos. BUCURESTI -TARGOVISTE 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA



BUTYBAND- BANDA BUTILICA ALUMINIU

Date tehnice :

Baza	Aluminu - Polyester
Strat autoadeziv	Cauciuc butilic
Folie de protectie	Folie siliconata
Elongatia la rupere EN 12311-1	15% (longitudinal) 20% (transversal)
Tensiunea maximala	180 N / 50 mm (longitudinal) 190 N / 50 mm (transversal)
Reactia la foc EN 13501-1	Clasa E (inflamabilitate normala)
Rezistenta termica	-30°C....+90°C
Transmisia vaporilor de apa (μ) NF EN 1931	1530000
Temperatura de aplicare	0 °C → 40 °C
Grosime	0,6 mm(0,55mm strat butil,0,05mm folie alu sau Pb)

Descriere : Butyband este o banda de izolare autoadeziva, elastoplastica, din cauciuc butilic pe suport folie de aluminiu.

Caracteristici :

- aderenta rapida pe majoritatea materialelor
- hidroizolant
- autoadeziva
- rezistenta la UV si la intemperii
- izoleaza impotriva vaporilor de apa
- flexibila chiar la temperaturi scazute
- usor de aplicat

Aplicatii :

- izolarea : cosurilor de fum, tubulaturii de ventilatie, luminatoarelor, ferestrelor si usilor glisante ; fatade ventilate
- se poate folosi ca banda universala de izolare sau reparare
- izolant pentru constructiile din sticla (sere)
- izolant pentru constructii metalice cum ar fi izolarea sectionala a elementelor de imbinare din metal
- izolarea rulotelor si a remorcilor – aplicatii in industria auto

Ambalaj : Role cu lungimea de 10 m si latimi de 5 cm ; 7,5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; 22,5 cm ; 30 cm

Culori : Exterior : aluminiu, plumb, RAL 8017. Partea adeziva : gri.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C.....+25°C

Suprafete :

Tip : variate, poroase si neporoase cum ar fi : caramida, lemn, beton si altele

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos. BUCURESTI -TARGOVISTE 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA



Utilizare :

Mod de aplicare :taiati banda la lungimea dorita, indepartati folia de protectie si presati partea bitilica puternic pe substrat si nivelati cu ajutorul unei r le de cauciuc. Asigurati-va ca intre suprafata si banda exista un contact perfect pentru a preveni formarea bulelor de aer. Daca se aplica banda langa banda suprapuneti benzile pe o latime de cel putin 5 cm una peste cealalta.

Tratament preliminar : la suprafetele foarte poroase aplicati un Primer.

Temperatura de aplicare : +0 C....+40 C

Masuri de securitate :

Aplicati masurile uzuale de igiena. Purtati manusi de protectie.
Pentru informatii suplimentare consultati eticheta.