

# MOMENT FIX EXPRESS

Adeziv de montaj cu lipire puternică și instantanee

## LIPIRE INSTANTANEE

### CARACTERISTICI

- Lipire puternică și instantanee
- Formulă pe bază de solvent
- Solvent care nu necesită aerisire
- Nu necesită fixare mecanică
- După uscare poate fi vopsit
- Rezistă la apă
- Pentru suprafețe absorbante și neabsorbante
- Aplicare ușoară la temperaturi scăzute (-10°C)

### DOMENII DE UTILIZARE

- Moment Fix Express este recomandat pentru aplicații la interior și exterior.
- Moment Fix Express aderă pe suprafețe precum: cărămidă, ceramică, beton, gips carton, lemn, piatră, MDF, PVC, plastic\*.

\* Testați materialele plastice pentru a determina tipul de lipire perfect. Nu se recomandă a se utiliza pe polietilenă și polipropilenă.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele nu vor fi udate din abundență. Suprafețele trebuie să fie stabile. Toate suprafețele absorbante și neabsorbante sunt compatibile, cu excepția polietilenei, polipropilenei, oglinzilor și polistirenului. Nu este recomandat pentru aplicații subacvatice.

## MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicația poate fi corectată timp de 5-10 minute.

Adezivul se aplică pe una din suprafețe:

- 1) În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
- 2) În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
- 3) În linii drepte pentru suprafețe plane. Pentru uz exterior se aplică linii drepte.

Moment Fix Express a fost special realizat pentru a minimiza fixarea mecanică în timpul procesului de uscare. În funcție de suprafețe, poate fi necesară fixarea aplicațiilor grele. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire sigură și solidă, deoarece solventul trebuie să se evapore. Pentru două suprafețe neabsorbante aplicați Moment Fix Express în linii verticale prin metoda lipire-dezlipire-lipire pentru ventilarea solventului.

Pentru a obține o lipire corectă, apăsați puternic pentru ca toate suprafețele să intre în contact cu adezivul. Lăsați să se usuce o zi pentru a obține aderență bună. Lipirea definitivă se obține după 48 h.

## RECOMANDĂRI

Imediat după folosire, curățați resturile de adeziv neîntărit cu apă, iar apoi cu acetonă sau spirt. După folosire cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare.



## DATE TEHNICE

Materie primă:	cauciuc, solvent
Densitate:	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Rezistă la temperaturi între:	-20°C până la +80°C, întărit complet
Timp deschis:	aprox. 10 min
Temperatură de aplicare:	-10°C până la +35°C
Aderență inițială:	12 g/cm <sup>2</sup>
Rezistență finală [DIN EN 205]:	5 până la 6 N/mm <sup>2</sup>
Timp de întărire definitivă:	48 h
Consum pe suprafețe plane:	aprox. 300g/m <sup>2</sup>
Contractii:	aprox. 25 %

ICECON București - Acord tehnic nr. 016-04/1033-2010

## DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni.  
A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scânteele.  
Înghețul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi pozitive.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați întregul cartuș în scurt timp.

## AMBALARE

Cartuș din plastic 375 g / tub 75 g



Adezivi universali de montaj

QUALITY FROM Henkel