



FISA TEHNICA

ROST

ADEZIV TIP ARACET Pentru lemn

Nr: 23.1 Editia:5 Revizia:1

Data:10.11.2015

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, materiale de umplutura și aditivi de finisare. Produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător, prezintă o capacitate de umectare foarte bună, se aplică ușor și se usucă repede. Asamblările realizate prezintă rezistență la tracțiune și uzură.

UTILIZARE:

Adeziv pentru lipirea lemnului, hârtiei, textilelor, ceramicii.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili; %	masic : 40 ± 2
Densitate, (23±0,5) °C, g/cm ³	1,05 - 1,22
Culoare	alb
Uscare	max. 2 ore
	Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscare totala;

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluire: cu 5 – 10% apă; Se omogenizează bine înainte de utilizare.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Pregatirea suprafetelor:

Suprafete noi din lemn:

- se slefuiesc si se desprafuiesc;

Suprafete din lemn lipite in prealabil:

- se indeparteaza adezivul vechi, pana la suport, prin slefuire si se desprafuiesc.

ATENȚIE:

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Consum cca 0,15 l / mp

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola;

Se aplică pe suprafețele de lipit, după care acestea se îmbină și se presează un timp suficient, ales funcție de natura suportului.

Excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un șpaclu.

Curățare echipament de lucru

Apă.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin: 0,4 L, 0,8 L, 4 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 – 30⁰C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Iflov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..