



Mai multe informații sunt disponibile la:
www.fondu-technology.com



IMERYS ALUMINATES - KERNEOS S.A. - Immeuble Pacific
11 cours Valmy - 92977 Paris La Défense Cedex - France

INEG (U) | FONDAG RD | 06-2018 | Photo: ©Kerneos - epcom

Kerneos only guarantees that the products comply with the specifications, to the exclusion of any other warranty, either express or implied. Kerneos may on no account be held liable for the use of the products for a specific purpose. The quantities are purely indicative.

GHID APLICATIV

FONDAG®

Beton gata de utilizare pentru condiții extreme



EN 14647 – ALUMINATES CEMENTS

 **IMERYS**
Aluminates



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1 Utilizați o betoniere curată.
- 2 Preparați cu apă potabilă.
- 3 Malaxați timp de 3 minute.
- 4 Nu adăugați niciodată apă în timpul betonării.
- 5 Aplicați betonul cu pervibrator-ac.
- 6 Acoperiți betonul pentru a asigura maturarea (polyane, sac, lavetă umedă).

NB: în caz de trasare sau dimensionare a rosturilor, contactați distribuitorul.

UTILIZĂRI

- Aeroport, zonă de rulare, parcare, zonă de aterizare.
- Buiandrugi, elemente de legătură.
- Drumuri publice, pavaje, podele industriale.
- Protecție la incendii.
- Structuri hidraulice.
- Betoane agricole, tratarea deșeurilor.
- Industriile chimică și petrochimică.

DOZARE

10 L DE BETON	
FONDAG®	25 kg
Apă	2,5 litri

PROPRIETĂȚI

- Reluarea activității posibilă între 8 și 10 ore după aplicare.
- Rezistență la temperaturi de -180°C până la +1.100 °C și la șocuri termice.
- Rezistență foarte mare la abraziune, eroziune și la impact.
- Rezistență la coroziunea produsă de sulfatți, uleiuri, ape reziduale industriale, produse chimice și acizi.



RAPIDITATE



ABRAZIUNE,
EROZIUNE ȘI IMPACT



COROZIUNE



TEMPERATURĂ

MĂSURI DE PRECAUȚIE - INDICAȚII

- Nu aruncați produsul rămas în sistemul de evacuare pentru a evita înfundarea acestora.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

