

# BISON® WOOD ADHESIVE D3

## Adeziv pentru lemn rezistent la apa pentru uz interior si exterior



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de calitate superioara pentru lemn pentru uz interior si exterior. Transparent dupa uscare.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste lemn pe lemn, placi aglomerate, bachelita si PAL. Lipeste hartie laminata, carton, panza acoperita cu PVC sau hartie sau material textil pe lemn, panouri, cadre din lemn pentru ferestre sau usi. Este special pentru lipiri ce necesita rezistenta la umiditate.

### PROPRIETATI

- mai puternic decat lemnul
- rezistenta la apa
- pentru uz interior si exterior (D3)
- cu uscare rapida
- transparent dupa uscare

- poate fi vopsit

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**Conditii de lucru:** A se utiliza doar daca temperatura camerei, a adezivul si a materialelor ce urmeaza a fi lipite nu este mai mica de +5°C. Umiditatea relativa a aerului: maxim 65%. Umiditatea relativa a lemnului este cuprinsa intre 8%-12%.

**Pregătirea suprafețelor:** Suprafețele ce urmeaza a fi lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime. Asigurați-vă ca materialele se imbina perfect.

**Tratament preliminar:** Degresati daca este cazul in prealabil cu Thinner pentru Bison Kit sau diluant.

**Instrumente necesare:** Folositi un spaclu cu dinti fini pentru adeziv (1mm), o pensula, o rola si pentru prindere o clema sau o presa..

### APLICARE

**Diluare:** Daca este necesar diluati cu apa.

**Acoperirea:** 2-4m<sup>2</sup>/kg, aplicat pe ambele parti, in functie de natura materialelor.

**Instrucțiuni de utilizare:** Aplicati un strat subtire de adeziv pe una sau pe ambele suprafete cu ajutorul unei pensule sau a altei unelte. Asteptati cateva minute ca adezivul sa se absoarba, si apoi imbinati partile. Presati sau prindeti cu o clema. Presiunea recomandata: 2 -5 kg/cm<sup>2</sup>.

**Presiunea exercitata (la +20°C):** 15 minute (mai mult pentru materialele aflate sub tensiune)

**Timp deschidere:** Aprox 8 minute

**Pete/reziduuri:** Indepartati imediat petele proaspete cu apa. Adezivul intarit se indeparteaza doar pe cale mecanica.

### PROPRIETATI TEHNICE

**Rezistenta la temperatura:** de la -20°C pana la +60°C

**Comportamentul la vopsire:** bun

### SPECIFICATII TEHNICE

**Baza:** dispersie pe baza de acetat polivinilic

**Culoare:** alb (transparent la uscare)

**Vascozitate:** lichid

**Continut solid:** aproximativ 50%

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**Densitate:** aproximativ 1,09 g/cm<sup>3</sup>

**Balansul de alb:** aprox 5°C

**Punct de aprindere:** K3(>55°C)

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

24de luni de la data fabricatiei. Dupa deschiderea ambalajului termenul de valabilitate scade.

A se pastra in ambalajul bine inchis, in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet, la temperaturi cuprinsa intre +10°C si +20°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

---

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)