



FISA TEHNICA

Sadolin

Anticarii WK CP

Impregnant incolor pentru lemn

Concentrat lichid pentru tratarea si protectia lemnului

AkzoNobel

Editia: 1 Revizia: 0

Data:14.01.2025

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Impregnant incolor pe baza de rasini sintetice in solvent organic si biocizi ce asigura protectia lemnului, împotriva cariilor lemnului si a insectelor. Prevene deteriorearea lemnului sau, dupa caz, trateaza suprafetele din lemn impotriva cariilor. Penetreaza adanc fibra lemnului.

Ingredient activ	Concentrație (%)	CAS
(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/ Cipermetrin	0,1	52315-07-8

UTILIZARE:

Se utilizeaza ca prim strat pentru prevenirea si tratamentul suprafetelor din lemn. Actioneaza imediat si preventiv impotriva cariilor lemnului. Este un produs gata de utilizare, pentru uz profesional si amator. Se utilizeaza pentru suprafete lemnoase situate la exterior si interior, acoperind clasele de utilizare 1 si 2 conform EN335: elemente de constructii, structuri, fatade, garduri, mobilier de gradina, ornamente, etc.

DATE TEHNICE:

COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”.
	Valoare limită maximă COV (cat. A/h-SBS): 750 g/l (2010).
	Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare g/l: 749
Culoare	incolor
Aspect peliculă	Nu formeaza pelicula, patrunde integral in lemn
uscare in profunzime/ pentru lacuire, 20°C	24 ore; Timpul de uscare poate fi prelungit la temperaturi scăzute și/sau umiditate ridicată.:

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	- Se șterge capacul ambalajului de contaminanți; - Se condiționează produsul la temperatura de 05 ÷ 30 °C; - Se omogenizeaza inainte si in timpul utilizarii;
-------------------------	---

Pregatire suprafata:

Se aplica pe lemn curat si perfect uscat (umiditate sub 15%), fără grăsimi, in stare buna, nedegradat. Eventualele pete de rasina sau grasimi de pe suprafata lemnului se indeparteaza cu diluant sintetic (compatibil D509). Straturile degradate sau cele vopsite anterior se indeparteaza pana la lemn curat.

In cadrul pregatirii suprafetei, slefuirea, arderea stratului vechi de vopsea, etc. pot genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este posibil, prelucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personala. Lemnul tratat, trebuie uscat în exterior sau în zone bine-ventilate.

Instructiuni de dozaj si aplicare

Preventia se realizeaza prin aplicarea grundului numai la interior (clasa utilizare 1), prin pensulare, in 2-3 straturi, la un consum de 140 ml/m².
Tratarea lemnului infestat se realizeaza pentru interior-exterior (clasele utilizare 1 si 2), prin pensulare in 2-3 straturi sau injectare produs direct in gaurile lemnului (5-7 doze) la un consum de max. 295ml/m².

Randament teoretic de aplicare

- 140 ml/m² pentru eficacitate in prevenire;
- 295 ml/m² pentru eficacitatea tratamentului;
- O singura aplicare in 2-3 straturi succesive pana la doza recomandata.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	5-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 15%	max. 65%

Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo

Mod de aplicare

Aplicarea se face cu pensula, uniform, fără întreruperi, în lungul fibrei lemnoase sau, după caz, prin injectarea produsului direct în gaurile lemnului

Curățare echipament de lucru

Uneltele se curată imediat după utilizare cu diluant sintetic (Grunsolv diluent compatibil D509). Înainte de curățare, îndepărtați cât mai mult produs de pe instrumente.

Atenție:

- Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării. La temperaturi scăzute, aflate în afara intervalului recomandat, timpurile de uscare pot crește simțitor.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Lucrați în spații bine ventilate.
- Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul manipulării produsului (materialul pentru mănuși trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs).
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Este interzis folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.
- Tratamente precum slefuirea sau arderea peliculei de vopsea pot genera praf/fum periculos.
- Slefuirea/netezirea umedă trebuie folosită ori de câte ori este posibil.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă și Fișa tehnică a produsului.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în recipientul original, sigilat, bine închis.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**Ambalare****Transport și Depozitare**

Produsul se ambalează în recipiente metalice bine închise, ce conțin 0,75L; 2,5L în ambalajul original, bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5°C-30°C. Numărul lotului se află înscris pe ambalaj.

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri periculoase și se tratează conform legislației în vigoare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite față de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.