

SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL 65L MAXI 870 ml CLICK&FIX

Date tehnice :

Baza	Polyuretan
Consistenta	Spuma stabila, tixotropica
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Formare pelicula	Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	Fara praf dupa 20-25 min la 20°C
Timp de intarire	1 ora la un cordon de 30 mm diametru
Expandare	65 l de spuma intarita
Contractare	Fara
Post expandare	Fara
Structura celulara	Cca 70-80% celule inchise
Greutate specifica	Cca 27 kg/m ³ (extrudata, complet intarita)
Rezistenta termica	-40°C....+100°C intarita
Culoare	Sampanie
Clasa inflamabila	B3
Factor de izolare	33 mW/mK
Rezistenta la forfecare	14 N/cm ²
Rezistenta la presiune	2,5 N/cm ²
Rezistenta la arcuire	5 N/cm ²
Absorptie apa	3% Vol.
Factor de izolare fonica	R _{ST,W} = 58 dB

Descriere : Spuma poliuretanică pentru pistol 65L MAXI 870 ml CLICK & FIX este o spuma monocomponentă, gata de lucru, cu gaz propulsor fără CFC, complet inofensivă pentru stratul de ozon cu expandare înaltă (65 litri). Are un adaptor special din plastic pentru pistolul de spuma patentat SOUDAL CLICK&FIX pentru confort maxim în utilizare.

Caracteristici :

- excelentă aderență pe majoritatea substraturilor (cu excepția Teflon, PE și PP)
- volum expandat mare
- înalt factor de izolare termică și acustică
- foarte bune proprietăți de umplere a găurilor
- foarte bune proprietăți de montaj
- excelentă stabilitate (fără contractare sau post expandare)
- aplicare precisă datorită sistemului unic CLICK&FIX

Aplicatii :

- instalarea ramelor de ferestre și uși
- umplerea cavităților
- izolarea tuturor cavităților la acoperisuri
- crearea ecranărilor fonice
- montajul și izolarea ramelor de ferestre și uși
- conexiuni între materialele de izolație și acoperisuri
- antifonari ale motoarelor



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300
BUFTEA JUD ILFOV
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



- imbunatatirea izolarii termice a sistemelor de racire

Ambalaj : Tuburi aerosol 870 ml

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C
- intotdeauna depozitati tubul cu valva in sus

Instructiuni de folosire :

Agitati tubul cel putin 20 secunde. Introduceti adaptorul in pistol. Umeziti suprafetele prin spray-ere. Umpleti cavitatile doar 65% iar spuma va expanda. Repetati agitarea tubului regulat pe durata lucrului. Daca aplicati spuma in straturi repetati umezirea dupa fiecare strat. Spuma proaspata poate fi indepartata utilizand Curatatorul de spuma Soudal sau acetona. Spuma intarita poate fi indepartata doar mecanic. Temperatura de lucru +5°C....+35°C (+20°C....+25°C recomandat)

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- purtati manusi de protectie si masti protectoare
- indepartati spuma intarita doar mecanic nu prin ardere
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

- spuma intarita trebuie protejata de razele ultraviolete prin vopsire sau aplicarea unui strat izolator (silicon, MS Polymer, poliuretanic sau acrilic)