

Fișă tehnică de produs
Ediția 23/01/2008
Număr de identificare:
02 05 01 13 000 0 000001
Sika® BlackSeal®-1

Sika® BlackSeal®-1

Sigilant pe bază de bitum

Descrierea produsului

Sigilant monocomponent pe bază de bitum.

Domenii de utilizare

- Sigilarea rosturilor de îmbinare la coșuri, luminatoare etc.
- Sigilarea fisurilor și găurilor din hidroizolația cu membrane bituminoase a acoperișurilor
- Reparații la acoperișuri și la jgheaburile pentru colectarea apei pluviale

Caracteristici / Avantaje

- Aderă pe multe straturi suport ca beton, zidărie, lemn, metal, membrane bituminoase, membrane bituminoase cu polimeri etc.
- Nu necesită primer în prealabil
- Gata de utilizare, ușor de aplicat
- Poate fi aplicat pe straturi suport neporoase umede.

Date produs

Formă

Culoare Negru

Ambalare Cartușe de 300 ml (12 cartușe / cutie)
Unipack-uri de 600 ml (20 unipack / cutie).

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, în atmosferă uscată, ferit de acțiunea directă a soarelui la temperaturi între +10°C și +25°C.

Date tehnice

Bază chimică Pe bază de bitum cu întărire în prezenta umidității din mediu .

Densitate 1.3 kg/l

Timp de peliculizare Aproximativ 15 minute.

Viteză de întărire 1 zi aprox. 2 mm ~ 2 mm după 24 ore (+23°C / 50% u.r.)
3 zile aprox. 4 mm ~ 4 mm după 3 zile (+23°C / 50% u.r.)

Capacitate de mișcare 5%

Conținut solid 85%

Proprietăți de curgere < 3 mm

Temperatura de serviciu De la -20°C la +70°C (c ăldură uscată).

Informații despre



sistem**Detalii de aplicare**

Calitatea stratului suport Fără defecțiuni, curată, fără contaminanți ca praf, lapte de ciment, particule friabile, ulei și grăsimi.

Aplicare**Condiții / Limitări**

Temperatura stratului suport +5°C min. / +40°C max. Produsul se aplică mai greu la temperaturi joase.

Temperatura ambientală +5°C min. / +40°C max. Produsul se aplică mai greu la temperaturi joase.

Instrucțiuni de aplicare

Metode de aplicare / Unelte Pentru rosturi drepte și curate, se protejează marginile acestuia cu bandă de protecție. Sigilantul se aplică manual sau cu pistolul cu aer comprimat evitându-se ocuziile de aer. Se finisează cu spatula în formă ușor concavă. Se netezește dacă este necesar, folosind apă curată la care s-au adăugat câteva picături de detergent. Se îndalură banda de protecție cât timp sigilantul este încă moale, înainte de a începe să se întărească.

Curățirea uneltelor Se curăță toate sculele și echipamentele de aplicare a chitului cu Colma Cleaner imediat după utilizare. Materialul întărit se poate îndalura numai mecanic.

Note despre aplicare / Limitări Nu este recomandat pentru îmbinări aflate în imersie!

Note

Toate datele tehnice din fișele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru.

Informații referitoare la sănătate și siguranță

Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și decantarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații fizice, toxice și ecologice pot fi obținute din fișa de protecție de siguranță a produsului.

Dispoziții legale

Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite de persoane neautorizate, exclud orice obligație din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerințele sale. Sika își rezervă dreptul de a schimba proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**Sika Romania SRL**

Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel: +40 268 311 377
Fax: +40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

