



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru lemn

## ADEZIV PENTRU LEMN

### 1. Descrierea produsului:

Un adeziv profesional pentru lemn, de înaltă performanță, destinat utilizării la interior. Nu conține solvenți organici.

### 2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	Albă;
Culoarea îmbinării:	Transparent;
Consistență:	lichid foarte vâscos;
Densitate:	1,05 kg/L;
Vâscozitatea adezivului:	20.000 mPa*s;
Timpul de aderență:	3-10 minute;
Timpul de lipire inițială:	1 h;
Timpul de lipire completă:	24 h;
Randament:	4 – 10 m <sup>2</sup> /L în funcție de tipul și porozitatea suprafeței;
Proprietățile îmbinării:	Impermeabil (clasa de impermeabilitate D2).

### 3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii directe, la rece, a lemnului, a plăcilor aglomerate, a placajului, a panourilor de tâmplărie și a altor materiale pe bază de lemn, între ele, combinate, sau cu alte materiale din plastic, materiale textile. Poate fi utilizat pentru lipirea hârtiei. Pentru utilizare în interior.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuie foarte bine curățate, degresate cu DRAGON Acetonă tehnică și dacă este posibil, ajustate unele față de altele. Șlefuiți elementele din plastic, în zona de îmbinare. Îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție de îndepărtat lac și vopsea. Lemnul lipit trebuie să fie uscat, cu o umiditate cuprinsă între 8% până la 12%. Umiditatea relativă a aerului ar trebui să fie cuprinsă între 40% până la 70%.

#### 4.2. Temperatura în timpul utilizării

Lipirea trebuie realizată la o temperatură de peste +10°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

#### 4.3. Recomandări

Înainte de începerea lucrului, amestecați bine conținutul. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre suprafețele care urmează a fi lipite, așteptați 4 minute și presăți elementele lipite. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru lemn

#### 4.4. Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă. După uscare, adezivul se va putea îndepărta doar mecanic, după umezirea în apă caldă.

#### 4.5. Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea adezivului. În cazuri speciale, se poate dilua cu apă.

### 5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DKDR025/BL/PL-BG-LT-RO-RU	25 ml	Tub in blister
DKDR050/TD/BG-RO	50 ml	Tub din aluminiu
DKDR200	200 ml	Cutie din plastic
DKRD250/BG-RO	250 ml	Cutie din plastic
DKDR500/BG-RO	500 ml	Cutie din plastic
DKDR01/BG-RO	1 L	Cutie din plastic
DKDR03	3 kg	Găleată din plastic
DKDR05	5 kg	Găleată din plastic
DKDR10	10 kg	Găleată din plastic
DKDR50	50 kg	Găleată din plastic

### 6. Perioada de valabilitate:

2 ani.

### 7. Observații:

#### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

#### Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Verificați rezistența elementelor lipite la adeziv înainte de aplicare.

Acest amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu directiva cu numărul 1999/45/WE a Parlamentului și Consiliului European, din ziua de 31 mai 1999, cu privire la apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale Statelor Membre privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, prin urmare, astfel, o fișă tehnică de securitate fiind întocmită, în conformitate cu Regulamentul (WE) cu numărul 1907/2006 a Parlamentului și Consiliului European, din ziua de 18 decembrie 2006, cu privire la înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor și impunerea de restricții privind substanțele chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică directiva cu numărul 1999/45/WE și abrogă regulamentul Consiliului (CE) cu numărul 793/93 și regulamentul Comisiei (CE) cu numărul 1488/94, și de asemenea directiva Consiliului, cu numărul 76/769/EWG și directiva Comisiei cu numărul 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE și 2000/21/WE.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)