

## FISA TEHNICA



**ROST**  
**SATIN**

Nr:10 Editia:5 Revizia:3

Data:11.03.2019

### **PREZENTARE ȘI PERFORMANCE:**

Email pe bază de rășini alchidice grase, sicativi, pigmenti, extenderi și solvenți organici. Prezintă o bună capacitate de etalare, aderență excelentă la suportul pregătit adecvat, rezistență foarte bună la intemperii și la uzură.

### **UTILIZARE:**

Se utilizează la interior și exterior, atât ca strat final pentru protecția structurilor metalice, exploatate în condiții neagresive sau slab agresive, cât și pentru decorarea și protecția suprafețelor din lemn și zidărie.

### **DATE TEHNICE:**

<b>Conținut de nevolatile, %</b>	masic : 50- 65
<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1 - 1,3
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Vopsele de interior/exterior pentru decorare, pentru lemn, metal.” Valoare limită maximă COV, g/l: 300 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 299. Alb, crem, crem vanilie, galben, bleu, albastru, verde iarbă, roșu, grena, maro, brun, gri, negru, gri deschis, verde mugur de brad, visiniu, brun ciocolata, ocru. uniform lucios
<b>Culoare</b>	3 ore
<b>Aspect peliculă</b>	12 ore
<b>Uscare la atingere</b>	24 ore
<b>Uscare pentru reacoperire, 20°C</b>	3 zile
<b>Uscare finală (pentru manipulare), 20°C</b>	Condițiile de aplicare se mențin până la uscare totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.
<b>Uscare totală (reticulare), 20°C</b>	

### **APLICARE / MOD DE UTILIZARE**

<b>Pregătire produs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>se omogenizează înainte de utilizare;</li><li>se utilizează nediluat.</li></ul>
-------------------------	---

### **Pregătire suprafață**

#### **Suprafețe noi din lemn**

- se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare sau prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degreseză cu un tampon îmbibat cu **INNENWEISS DILUANT ALCHIDIC UNIVERSAL** (compatibil D509) sau **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);
- în cazul în care suprafețele prezintă defecte (ex. denivelări, fisuri etc), acestea se niveleză cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, se lasă să se usuce, apoi se șlefuiesc local pentru egalizare și se desprăfuiesc;
- se grunduiesc cu **savana grund cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi**, sau **ekonomic** ulei de in sicativat.

#### **Suprafețe din lemn vopsite în prealabil**

- se îndepărtează vopsea sau lacul vechi până la suport și se procedează ca în cazul suprafețelor noi din lemn.

#### **Suprafețe metalice noi**

- degresare cu **INNENWEISS DILUANT ALCHIDIC UNIVERSAL** (compatibil D509) sau **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) sau cu solutii de detergenti, urmata de spalare cu apa;
- se îndepărtează rugina prin periere cu perii de sărmă, șmirgheluire, sablare și se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se grunduiesc cu **ROST Grund** pentru metal sau **INNENWEISS** Grund pentru metal.

### **Suprafețe metalice vopsite în prealabil**

- degresare cu **INNENWEISS DILUANT ALCHIDIC UNIVERSAL** (compatibil D509) sau **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) sau cu solutii de detergenti, urmata de spalare cu apa;
- vopseaua veche neaderentă si rugina se indeparteaza, iar vopseaua veche aderenta se asperizeaza prin slefuire;
- se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- zonele curate pana la suport metalic se grunduiesc.

### **Suprafețe din zidărie noi**

- se lasă să se usuce și să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă;
- se îndepărtează uleiul de cofraj prin curătare cu un agent emulsionant, urmată de spălare cu apă;
- în cazul constatării apariției eflorescenței se tratează suprafața prin periere energetică sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice;
- în cazul în care suprafețele prezintă defecți (denivelari, fisuri etc), se niveleză cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, se lasă să se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare și se desprăfuiesc;
- se grunduiesc **INNENWEISS AMORSĂ (uscare 24 ore)**.

### **Suprafețe din zidărie vopsite în prealabil**

- se îndepărtează vopseaua veche până la un suport adekvat;
- în cazul în care suprafețele prezintă crăpături sau fisuri acestea se niveleză cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, se lasă să se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare;
- se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se grunduiesc cu **INNENWEISS AMORSĂ (uscare 24 ore)**.

### **ATENȚIE:**

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

**Grosime peliculă**

ud: 150 – 200 microni

uscat: 45 – 60 microni

**Număr de straturi**

2

**Randament teoretic de aplicare**

10 – 14 mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

**Condiții de aplicare**

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10°-30°C	10°-30°C	10°-30°C	max.12%	max. 70%

Se aplică numai pe suprafețe uscate având o temperatură superioară punctului de rouă cu 3°C. Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiatiile solare, vant, ploaie, ceată.

Cu pensula sau rola.

**Mod de aplicare**

**Curătare echipament de lucru**

**INNENWEISS DILUANT ALCHIDIC UNIVERSAL** (compatibil D509) sau **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509).

### **RECOMANDARI DE APICARE A PRODUSELOR IN SISTEM**

Pentru cele mai bune rezultate, aplica emailul în sistem cu **savana** grund cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi, **ekonomic** ulei de in sicutativ, **ROST** Grund pentru metal sau **INNENWEISS** Grund pentru metal!

### **TERMEN DE VALABILITATE**

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine inchis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

## **AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

<b>Ambalare</b>	Produsul se ambalează în recipiente metalice închise etanș ce contin 0,6 L; 4 L, 10 L. Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.
<b>Transport și Depozitare</b>	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

## **MĂSURI DE SECURITATE**

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere cu respectarea normelor de protecție recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile și nocive. După golire, ambalajele se elimină la un centru de colectare a deseurilor periculoase.

**Agenti de stingere recomandati:** CO<sub>2</sub>, pulbere chimică, nisip, spuma mecanică.

**Agenti de stingere interzisi:** apă (jet compact, jet pulverizat).

Clasificare: preparat nociv, inflamabil, toxic pentru organismele acvatice.

### **Fabryo Corporation**

**Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Iflov**

**Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026**

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015  
*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*