



AplaFill Chit de cuțit

Nr:182 Editia:2 Revizia:1

Data:12.03.2025

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Chit pentru uz interior și exterior, pe baza de dispersii apoase de rășini sintetice, extenderi, plastifianți, aditivi reologici și conservanți. Aderenta buna la suport, lucrabilitate foarte buna, fara efect de scurgere.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții prin: **Agrementul Tehnic**

UTILIZARE:

Se utilizează pentru mici reparatii de umplere și uniformizare a suprafețelor din lemn, zidarie, beton, caramida, gips-carton etc. Prezinta aderenta buna la suportul pregătit corespunzător, lucrabilitate foarte buna, uscare rapida, fără fisurare. După uscare devine ușor de slefuit fara a genera praf in exces. In urma slefuirii rezulta o suprafata neteda, gata pregatita pentru a fi acoperita cu vopsea pe baza de apa sau solvent.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm ³	1,75 ± 0,05
Culoare	alb
Uscare pentru slefuire, 20°C	2 ore
Uscare pentru vopsire, 20°C	3-5 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea pentru slefuire. Recomandăm verificarea prognozei meteo.	

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se aplica nediluat; Pentru corectarea suprafețelor colorate, chitul se poate nuanța cu colorant pentru vopsea lavabilă la nuanța suportului. Se omogenizează bine înainte de utilizare.
------------------	--

Pregătire suprafață

În vederea obținerii performanțelor maxime ale produsului, este necesară respectarea strictă a tuturor instrucțiunilor de aplicare, condițiilor, precauțiilor și a eventualelor limitări.

Suprafețele pe care se aplică chitul trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi;

a) Suprafețe noi din lemn:

- se slefuiesc în lungul fibrei cu hartie abrazivă de granulație min. 150;
- se desprăfuiesc și se degresează;

b) Suprafețe din lemn vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseaua sau lacul până la suport, apoi se tratează ca și suprafețe noi.

c) Suprafețe din zidărie vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă;
- se desprăfuieste suprafața.
- în cazul unui suport acoperit de urme de praf, sfărâmicos, foarte vechi sau foarte puternic absorbant (poros) se amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior, diluată până la 1:4.

ATENȚIE!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.

- Nu se combina cu alte produse.
- Lucrul cu personal nespecializat sau în condiții de utilizare diferite (căldură excesivă, frig, etc.) față de cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

Număr de straturi	1 (dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat, după uscarea primului strat)					
Grosime pelicula	max. 1 mm					
Consum	300 g/mp – la chituire 500 g/mp – la gletuire					
Condiții de aplicare	Temp.			Umiditate		
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu	
	Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%
Mod de aplicare	Aplicare cu șpaclul și finisare cu gletiera					
Curățare echipament de lucru	Apă					

APLA recomandă:

Dupa finalizarea reparațiilor cu **AplaFill** chit de cutit, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile din gama **APLA**.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin 0,8 Kg si 5 kg.
Transport și Depozitare	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. Risc de depreciere prin îngheț.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

- 2 -

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov

Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;

Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

F-PO-09-09, rev. 3