

Caracteristici Produs



Bandă de mascare

#545

Descriere:

Banda ajută la mascarea suprafețelor neacoperite pentru lucrări simple de vopsire în interior la temperatura mediului ambiant. Adezivul este pe bază de cauciuc sintetic. Rezistent la UV timp de 3 zile în interior. Rezistă la temperaturi de până la 40°C. Oferă o bună putere de lipire. Poate fi aplicat numai pe substraturi netede.

Potrivit pentru lipire și fixare la temperatura camerei în lucrări simple de vopsire în interior.

Proprietăți:

Creponată ușor

Domeniu de aplicare:

Aplicare pentru lucrări mai puțin solicitante, pe suprafețe netede în interior

Date tehnice:

Support: hârtie ușor creponată, impregnată

Grosime: 0,11 mm

Adeziv: topit la cald

Adeziv din oțel: 3,2 N/10 mm

Rezistență la tracțiune: 30 N/10 mm

Alungire la rupere: 8%

Rezistență la temperatura: 40°C

Durabilitate la aplicare: în interior: max. 1 zi

Subsemnata Dimancea Maria Brigitte, interpret și traducător autorizat pentru limbile germană și engleză, în temeiul autorizației nr. 3285 din 2001, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



Date catalog

Dimensiune lățime (mm) x lungime (mm)	Cantitate minimă (buc.)	Nr. catalog
19 x 25	48	0300-45 25 19
25 x 25	36	0300-45 25 25
30 x 25	32	0300-45 25 30
38 x 25	24	0300-45 25 38
48 x 25	24	0300-45 25 48
19 x 33	48	0300-45 33 19
25 x 33	36	0300-45 33 25
30 x 33	32	0300-45 33 30
38 x 33	24	0300-45 33 38
48 x 33	24	0300-45 33 48
96 x 33	12	0300-45 33 96
19 x 50	48	0300-45 50 19
25 x 50	36	0300-45 50 25
30 x 50	32	0300-45 50 30
38 x 50	24	0300-45 50 38
48 x 50	24	0300-45 50 48
96 x 50	12	0300-45 50 96



Subsemnata Dimancea Maria Brigitte, interpret și traducător autorizat pentru limbile germană și engleză, în temeiul autorizației nr. 3285 din 2001, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

