

TYTAN PROFESSIONAL

FIX² TURBO GT

Adeziv de asamblare 290 ml



Adeziv de montaj pe bază de polimeri cu rezistență foarte ridicată a lipirii, pentru asamblarea pieselor grele, în zone expuse la exploatare ridicată și deteriorări mecanice. Datorită timpului său rapid de întărire completă [3 h], este recomandat pentru lucrările în care este necesară priza maximă într-un timp scurt, cum ar fi în lucrări de renovări rapide, reparații de defecte și asamblări în locuri publice. Tehnologia hibridă de fabricație a acestui produs, garantează o priză imediată și puternică în decurs de 1 s, inclusiv pe suprafețe vertical, fara a fi nevoie de susținerea elementului lipit. Creează o legătură durabilă, rezistentă la schimbările de temperatură și umiditate, la radiații UV și la ciuperci, mușegai.

BENEFICII

- Puterea maximă după aproximativ 3 ore
- Rezistență adezivă foarte ridicată – până la 400 kg/10 cm²
- priză inițială rapidă și puternică în prima secundă după aplicare
- Rezistent la umiditate și la radiațiile UV
- Îmbinarea poate fi vopsită imediat după ce s-a format stratul uscat pe material (nu se mai ia pe deget)
- Poate fi folosit pe suporturi umede
- Pentru uz interior și exterior, nu corodează metalele și nu deteriorează suprafețele delicate
- Aderență excelentă la majoritatea materialelor utilizate în construcții (funcționează atât pentru materiale absorbante, cât și pentru neabsorbante, cu excepția PE, PP, Teflon și bitum)

APLICAȚII

- pentru montarea de: elemente decorative grele, de finisare sau utilitare, plinte, riflaje, panouri de perete, pervazuri, trepte, praguri
- aderă la lemn, piatră, marmură, PVC, sticlă, sticlă lăcuită, materiale lemnoase (PAL, OSB, MDF, HDF), aluminiu brut, EPS, XPS
- pentru oglinzi și plăci ceramice
- pentru lipirea atât pe substraturi poroase, cât și pe materiale neporoase pentru aplicații în interior și exterior

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde cerințelor:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P

EN 15651-3:2012 S, S1

EMICODE: EC1 PLUS

French VOC Regulation A+

Informații suplimentare

- Reacția la foc: E

DATE TEHNICE

Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Parametru	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-40 - +90
Timp final de întărire [h]	3
Culoare	Valoare
Alb	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața celor 2 elemente de lipit, substratul și a elementului care urmează a fi lipit, trebuie să fie uniformă, portantă, fără praf, uscată, lipsită de murdărie și substanțe care împiedică lipirea.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetona sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (în cazul materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Se recomandă condiționarea produsului la temperatura camerei înainte de aplicare.
- Datorită viscozității produsului este recomandat să se folosească un pistol pentru masă groasă.
- Tăiați duza cartușului și înșurubați conul de extrudare și apoi puneți cartușul în pistol.
- Pentru subtraturi denivelate și elemente grele folosiți conul în formă de V, poziționat la 90 de grade față de suprafață, adică perpendicular și menținând forma de V în față.
- Dacă se utilizează un alt tip de con, acesta trebuie tăiat la un unghi ascuțit față de precizia pieselor care urmează să fie lipite.

Aplicarea

- Aplicați adeziv doar pe unul dintre cele 2 elemente de lipit
- Aplicați adeziv în puncte la lipiri de elemente subțiri sau ușoare
- Aplicați adeziv în cordoane continue în cazul materialelor largi sau în cazul materialelor grele
- În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie aplicat în linie ondulată pentru a crește aderența inițială.
 - Țineți vârful conului aplicator la unghi de 90° față de suprafață, astfel încât, tăietura în V din aplicator să fie pe partea vizibilă, din față
 - Este permisă corecția poziției timp de 10 minute după lipirea elementelor însă fără dezlipirea lor
- După aplicare, conectați elementele lipite și apăsați puternic și uniform.
- Adezivul nu se aplică în cordoane continue, fără întreruperi, în cazul elementelor impermeabile sau neporoase, fiindcă el se întărește cu ajutorul umidității din aer și a aerului din porozitatea materialelor. De aceea, în special când se lipesc suprafețe impermeabile, timpul de întărire poate deveni mai lung
 - Odată ce produsul este complet întărit, forța de aderență ajunge la 400 kg/10 cm².

Lucrări după finalizarea aplicării

Curățarea: lavetă uscată sau lavetă cu benzină înainte de întărire, numai mecanic după întărire.
NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare, datorită multitudinii materialelor din plastic existente
- Nu este recomandat pentru suprafețele PE, PP, Teflon și bituminoase.
- Poate fi aplicat pe suprafețe umede dar nu este recomandat pentru folosire permanent imersat în apă sau suprafețe permanent ude
- atunci când se lipesc suprafețe impermeabile, trebuie luat în calcul că timpul de întărire poate deveni mai lung
- înainte de a începe procedura de vopsire finală peste adeziv, Verificați aderența vopselei la adeziv printr- un test pe un rest de adeziv

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Avertisment: toți parametrii dați se bazează pe teste de laborator efectuate la 23 ° C și 50% umiditate relativă a aerului. În alte condiții, trebuie să se ia în considerare un timp mai lung sau mai scurt de lipire și întărire. Acest timp depinde și de tipul și dimensiunea suprafețelor de lipire, precum și de grosimea lipiturii

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot de pe ambalaj.

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul original sigilat, într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +35°C.

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, consultați fișa tehnică a produsului.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialului său.