

Instrucțiuni tehnice nr. 6.14. Versiune din 02.2015.

## Amorsă bituminoasă



TU 5775-062-72746455-2012

### Descriere produs

**Amorsa bituminoasă** este o combinație de bitum petrolier și solvenți organici selecționați special. Are o capacitate mare de penetrare și un timp scurt de uscare.

### Domeniu de aplicare

Amorsa este utilizată pentru pregătirea (amorsarea) straturilor de bază (placă de beton, șapa de ciment, etc.) înainte de aplicarea hidroizolației din materiale autoadezive sau din alte materiale hidroizolatoare.

Consumul de amorsă este de 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

### Principalele caracteristici

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare	Metoda de testare
Substanță uscată, în intervalul de	%	50-65	În conformitate cu GOST R 52487 (ISO 3251:2003)
Timp de uscare, cel mult	ore	12	GOST 19007-73
Viscozitate relativă, în intervalul de	s	15-40	În conformitate cu GOST 8420 cu privire la viscozimetru V3-246, în conformitate cu GOST 9070, cu diametrul fantei de 6 mm

### Executarea lucrărilor

Temperatura de aplicare de la -10°C la +40°C. În cazul în care temperatura nu depășește +5°C, amorsa se va depozita într-o încăpere încălzită pentru cel puțin 24 de ore.

Timpul de uscare în condiții normale nu depășește 12 ore.

Nu se va utiliza produsul în apropierea unei surse de foc. În cazul lucrului la interior, încăperile vor fi bine aerisite. Evitați contactul cu pielea și ochii.

### Depozitare

În locuri uscate, protejate de acțiunea razelor solare, la temperature de la -20°C la +30°C.

Perioada de valabilitate garantată - 18 luni.

### Informații cu privire la ambalare

Găleți metalice de 16 kg / 8 kg / 2,4 kg.