

## Plasă din fibră de sticlă

### Descriere generală

Țesăturile din plasa din fibră de sticlă tratate cu substanțe special concepute acestea pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații.

Plasa M 160 este utilizată în principal ca o componentă a sistemelor de izolație termică exterioară. Stratul protector sintetic de calitate aplicat pe firele de sticlă protejează plasa noastră împotriva substanțelor alcaline din adevizi și alte materiale utilizate.

### Caracteristici tehnice

Standard de lucru 0326 Plasă din fibră de sticlă

Caracteristici	Unități Descriere	M 160	
		Deformare	Țesătură
Dimensiune pătrat	mm/valoare informativă	3,5	4,0
Lățime standard (1)	cm/valoare individuală	100	
Lungime rolă (1)	m/valoare individuală	50	
Grosime țesătură tratată	mm/valoare informativă	0,48	
Greutate țesătură tratată	g/m <sup>2</sup> valoare individuală, minim	160	
Tip tratament	Rezistență la mediu alcalin, fără emolient, acoperită cu substanțe care împiedică destrămarea		

(1) Alte dimensiuni disponibile la cerere

Rezistență la rupere și alungire:

Valoarea minimă a rezistenței la rupere (N/50 mm) și alungirea maximă (%) la atingerea valorii minime a rezistenței la rupere sunt stabilite conform DIN EN ISO 13934-1, după cum urmează.

Rezistență la rupere		
Metodă de depozitare	Valoare medie	Valoare individuală
Condiții standard	2100/2100	2000/2000


### Informații suplimentare

- **Ambalare:**  
Rolele se vor ambala vertical în cutii de carton, pe paletți de lemn. Metoda exactă de ambalare este menționată în standardul de lucru pentru ambalare
- **Depozitare:**  
Rolele ambalate se vor depozita în spații uscate. Temperatura de depozitare este de la -10°C la + 50°C

### Fișă tehnică

#### Proprietăți

- Rezistență mecanică ridicată
- Stabilitate dimensională excelentă
- Compatibilă cu toate sistemele majore de fixare a fațadelor



### SC EJOT Romania SRL

Șos. Comercială nr. 21 A, DN 65

B,Com.Bradu,

Sat Geamăna, Jud. Argeș

phone: +40 248 2238 - 86 / fax: +40

248 2238 - 84

e-mail: infoRO@ejot.ro

website: www.ejot.ro