



64A - Adeziv lemn super rapid

Descrierea produsului

64A - Adeziv lemn super rapid este un adeziv pentru lemn pe bază de PVAc, cu uscare ultra rapidă, gata de utilizare.

Proprietăți

- Ușor de aplicat
- Uscare rapidă.
- Rezistență mare la aderență.
- Transparent după uscare.

Aplicații

- Lipirea tuturor conexiunilor obișnuite din lemn
- Lipirea produselor din hârtie
- Lipirea lemnului, plăcilor, PAL, furnirului
- Asamblarea lipirii lemnului moale
- Lipirea construcțiilor, cum ar fi îmbinări mortare și tenon, pumni etc.




Date tehnice

Bază	PVAc
Consistență	Fluid vâscos ridicat
Sistem de întărire	Uscare fizică
Densitate	ca. 1,10 g/ml
Vâscozitate	15.000 mPa.s - 20.000 mPa.s
Timp de lucru deschis	ca. 5 minute
Consum	80 - 140 g/m ² în lipirea întregii suprafețe. 160 - 180 g/m ² în asamblare
Temperatura de aplicare	5°C - 30°C
Clasa de durabilitate (EN 204)	D2
Min. Temperatura de formare a filmului (MFFT)	6°C
Nivelul pH-ului	ca. 5
Presiunea de presare	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Timp de presare	Cel puțin 30 minute
Conținut solid	ca. 50%

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
Materialele trebuie să fie plate și bine montate, precum și curate, uscate și fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Șlefuirea ușoară sau șlefuirea poate îmbunătăți aderența.



64A - Adeziv lemn super rapid

- Tipuri de substrat
64A - Adeziv lemn super rapid are o aderență bună la următoarele substraturi: multe substraturi neporoase și poroase, cum ar fi lemn, carton, laminate, etc.... Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Aplicați adezivul cu ajutorul unui pieptene sau perie cu dinți fini pe unul dintre materialele care urmează să fie lipite. Uniți părțile împreună și apăsați pentru Cel puțin 30 minute. Timpi de presare: dacă este cazul. Timpul de întărire depinde în mare măsură de tipul de lemn utilizat, de temperatură, de cantitatea de adeziv și de porozitatea materialelor care urmează să fie lipite.
- Metoda de curățare
Înainte de întărire, 64A - Adeziv lemn super rapid poate fi îndepărtat cu apă de pe materiale sau unelte neporoase. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: 24 luni în ambalaj nedesfăcut, depozitat într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C

Remarci

- Când lipiți anumite tipuri de lemn de stejar și lemn tropical, poate apărea colorarea.
- 64A - Adeziv lemn super rapid nu trebuie diluat.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.