

# Marelac

Lac pentru lemn exterior pe bază de solvent



Lac poliuretanic pe bază de solvent, transparent, o componentă, adecvat pentru suprafețe din lemn expuse la condiții atmosferice nefavorabile. Este ideal pentru bărci, iahturi, vapoare, tocure de fereastră și mobilier de lemn. Are proprietăți excelente de aplicare, luciu puternic, cât și o foarte bună elasticitate și duritate. Conține filtre ultraviolete cu stabilizatori de lumină HALS pentru a proteja lemnul de efectele dăunătoare ale luminii soarelui și de condițiile atmosferice nefavorabile.

- Lac poliuretanic extreme de durabil
- Cu filtre UV și stabilizatori de lumină HALS
- Ideal pentru suprafețe din lemn expuse la condiții meteorologice nefavorabile
- Protecția finală pentru lemn

## CULORI

Disponibil în finisaj lucios incolor.

## AMBALARE

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| Incolor | 750 mL | 2.5L |
|---------|--------|------|

## ACOPERIRE

14 - 16 m<sup>2</sup>/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

## CONȚINUT DE COV( compuși organici volatili)

Valorile limită ale conținutului maxim de COV acceptate de UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/e "lacuri pentru finisare interioară/exterioară și pentru acoperirea petelor de pe lemn, inclusiv petele opace"**, tip **SB**): **400 g/l**. Acest produs conține maxim **399 g/l** VOCs (produsul gata de utilizare).

## PREGATIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi sau de rășini și șmirgheluite. Pe suprafețe noi din lemn se aplică conservant Diaxyll décor.

## APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant Pentru Pensula T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant Pentru Pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/ sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 3-4 ore și poate fi reaplicat după 20-24 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc.se curăță cu Diluant Pentru Pensula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant Pentru Pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



## CARACTERISTICI TEHNICE

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Vâscozitate | 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C) |
| Densitate   | 0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) |
| Gloss       | > 90 units @ 60° (ISO 2813)   |

## DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

## SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

## TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12  
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,  
office@temad.ro, www.temad.ro