



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv epoxy 5 min – seringă

Adeziv epoxy 5 min - seringă

1. Descrierea produsului

Un adeziv foarte puternic, bicomponent, conceput pentru îmbinarea metalelor. Se caracterizează printr-o bună aderență. Îmbinarea obținută este durabilă, nu se contractă, este rezistentă la apă. Componenta A conține rășină epoxidică. Componenta B conține un întăritor aminat.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	transparentă;
Culoarea îmbinării:	transparentă;
Consistență:	lichid elastic, vâscos;
Densitate:	aproximativ 1,06 kg/L;
Viscozitatea:	12000 – 15000 cP;
Timpul de aderență:	5 min;
Timpul de lipire completă:	12 h;
Rezistența termică a lipiturii:	cuprinsă între -50°C până la +100°C.

Beneficii:

- Două componente
- Foarte rapid
- Fixare permanentă

3. Utilizare

Destinat pentru lipirea metalelor, ceramicii, porțelanului, mineralelor de rocă, elementelor din beton, polistirenului, materialelor plastice (de exemplu, laminate, materiale plastice din poliester, bachelită). Util pentru repararea armăturilor și instalațiilor sanitare, repararea bijuteriilor și decorațiunilor, fixarea suporturilor din sticlă, lipirea reclamelor, inscripțiilor, etc.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de reparare, curățați suprafața de rugină și îndepărtați stratul vechi, degresați și uscați bine.
2. Elementele lipite se șlefuiesc cu hârtie abrazivă.
3. Lipirea trebuie realizată la o temperatură de peste +5°C (temp. aerului, a suprafeței și a elementelor lipite). La temperaturi sub +5° C adezivul nu se întărește.
4. Strângeți cantitatea corectă de adeziv din seringă. Amestecă bine ambele componente până când se obține o masă omogenă.
5. Adezivul după amestecare își păstrează capacitatea de utilizare pentru aproximativ 1-2 minute.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv epoxy 5 min – seringă

6. Aplicați o cantitate subțire de adeziv pe una dintre suprafețele de lipit, uniți elementele lipite și apăsați ferm.
7. La temperatura de +20° C, adezivul se fixează în 5 minute.
8. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
9. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
10. Curățați uneltele murdare și petele proaspete cu solvent epoxidic. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKEUM013/BL/INT1	2 x 12,5 ml	seringă dublă în blister
DKEUM003/BL/INT1	2 x 3 ml	seringă dublă în blister

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte observații:

Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu este destinat să suporte greutăți semnificative. În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Nu lipește PP, PE, PTFE.

EUH205 - Conține ingrediente epoxidice. Poate produce o reacție alergică.

Aceasta substanță indeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificarea și abrogarea Directivelor 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu datele de securitate a produsului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restrictionarea substanțelor chimice (REACH), de crearea Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a Regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a Directivei 76/769/Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl