

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE CALCUTTA BIANCO 80X80 CM	
PORTELANATA, RECTIFICATA, GLAZURATA, ASPECT LUCIOS, RANDOM 3 RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR obtinuta prin presare la rece grupa BI a	

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm	9 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 0.8 mm	$\pm 0,02\%$ / $\pm 0,2$ mm
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 1.5 mm	$\pm 0,06\%$ / $\pm 0,6$ mm
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$ / 1.8 mm	$\pm 0,03\%$ / $\pm 0,6$ mm
5	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $E \leq 0,5\%$	0,04%
6	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1816 N
7	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
8	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
9	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
10	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHA
11	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 3 600 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GA

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

