

FAIANTA GLAZURATA, INTERIOR, RECTIFICATA, LUCIOASA, FAIANTA 2065-A-PL ATENA CREM 25X75

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Standard european	Caracteristici produs
1	Absorbție apă	≤ 0,5	≤ 0,2
2	Modul rupere (MPa)	≥ 22	≥ 30
3	Presiunea de rupere (N)	Grosime ≥ 7,5 mm	≥ 9,5 mm
4	Cant (%)	± 0,6	± 0,1
5	Grosime (%)	± 5	± 3
6	Planeitate suprafață (%)	± 0,5	± 0,3
7	Planeitatea canturilor (%)	± 0,5	± 0,15
8	Rectangularitate (%)	± 0,5	± 0,15
9	Rezistența la abraziune (m ³)	≤ 205	≤ 160
10	Scala durității Mohr (%)	≥ 6	≥ 7
11	Rezistența la îngheț	EN 176	Conform standard EN 176
12	Stralucire	> 55-60	> 55-60