

Fișă Tehnică

FLEX-PRIMER

Amorsă acrilică, de înaltă performanță, pe bază de apă

Descriere

Emulsie polimerică, cu putere mare de pătrundere. Stabilizează suporturile poroase și asigură buna aderență a vopselelor pe bază de apă, adezivilor pentru plăci, mortarelor flexibile, acoperirilor elastomerice aplicate în formă lichidă, tencuielilor acrilice, etc.

Prin pătrundere în porii suportului, funcționează ca o punte de aderență între suport și vopsea, mortar, acoperire, etc.

Domenii de aplicare

Folosită în combinație cu vopseaua foarte flexibilă, hidroizolantă ISOMAT FLEXCOAT, formează un sistem ideal pentru hidroizolarea pereților.

FLEX-PRIMER este o amorsă gata de utilizare, potrivită pentru asigurarea aderenței vopselelor pe bază de apă și tencuielilor acrilice pe suporturi poroase din beton, cărămidă, tencuială, gips-carton, betopan, etc.

În plus, stabilizează tencuielile slabe sau friabile, etc.

De asemenea, este folosită pentru stabilizarea și reducerea absorbției suprafețelor precum panourile de gips-carton sau plăcile aglomerate din lemn, care vor fi acoperite cu adezivi pentru plăci, cu AQUAMAT-ELASTIC (mortar hidroizolant, bicomponent, foarte flexibil) sau ISOMAT SL-17 (membrană hidroizolantă lichidă, elastomerică, pentru aplicare sub plăci). Este adecvată pentru aplicare la interior sau exterior.

Caracteristici tehnice

Formă:	emulsie
Culoare:	alb-murdar transparent
Volum de solide:	11 ± 1%
Densitate:	1,00 kg/l
Timp de uscare: (EN ISO 9117)	1 h (la atingere)
Timp de acoperire: (EN ISO 9117)	4 h

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și fără praf, grăsimi, murdărie, etc.

2. Aplicare

FLEX-PRIMER se amestecă bine și apoi se aplică pe suport cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare, înainte de vopsire.

Consum

100-200 g/m², în funcție de absorbanta suportului.

Ambalaj

FLEX-PRIMER este disponibil în recipiente de plastic de 1 kg, 5 kg, 10 kg și 20 kg.

Durată de viață – Depozitare

24 de luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară și de îngheț.

Observații

Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de cel puțin +5°C.

FLEX-PRIMER

Compuși Organici Volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30 g/l (2010), pentru produsul gata de utilizare.

Produsul gata de utilizare FLEX-PRIMER are un conținut maxim de 30 g/l COV.