

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr.101 rev. 4

Data rev: 12.09.2023



SPOR LAC PROTECTOR 3ÎN1 GRUND, BAIȚ, LAC

DESCRIERE PRODUS

SPOR Lac Protector 3în1 este un produs pe baza de rasini alchidice, solvent si alti aditivi speciali, tratat cu biocizi pentru rezistenta la fungi a peliculei uscate.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formula EVO®: produs cu proprietati sporite de protectie a lemnului si de rezistenta in timp la intemperii, raze UV.
- Pana la 7 ani protectie, in functie de conditii climatice, suport, mod de pregatire si aplicare, numar de straturi. Pentru improspatarea suprafetelor si prelungirea duratei de viata se recomanda reacooperirea la 2-3 ani.
- Respinge apa
- Pelicula rezistenta la ciuperca albastra si mucegai.

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul SPOR Lac Protector 3in1 este utilizat ca grund, bait, lac pentru protecția si decorarea structurilor interioare si exterioare din lemn: stresini, garduri, case din lemn, lambriuri mobilier de gradina.

MOD DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: max12%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C, pe timp de ploaie, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul
- Se dilueaza cu Solvoxol sau cu Diluant D 5070 max.5%.

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- suprafața trebuie să fie curată, uscată și stabilă.
- dacă există resturi de rășini, se îndepărtează cu diluanți adecvați.
- se slefuiește lemnul în lungul fibrei cu hârtie abrazivă grosieră sau medie;
- se curată de praf; se impregnează lemnul cu PROXILIN grund pentru lemn cu triplă protecție sau ULEI DE IN cu 1-2 straturi (în funcție de textura lemnului).

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare se curată cu diluant Solvoxol sau cu Diluant D 5070.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 12-14 m²/litru/strat.

Poate să varieze în funcție de tipul suportului și de intensitatea culorii dorite.

Număr de straturi recomandate: 2.

Timp de uscare: la atingere: 3-4 ore, completă: 24 ore la 23°C.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare			Metoda de analiză
<u>Produs lichid</u>		lucios	mat	colorat	
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice			vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,84± 0.02	0,88± 0.01	0.93-0.96	SR EN ISO 2811-1
Grad de luciu (85 °), max	%	-	10	-	SR EN ISO 2813
<u>Película</u>					
Aspect		Uniformă, transparentă, netedă, incoloră sau colorată, lucioasă/ mată			vizual

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 750 ml, 2,5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 60 luni de la data înscrisă pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limita UE g/l; cat. A/e 400 (2010);

COV Produs, max. g/l: 400.



Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

