

Fișă Tehnică

GB-COVER

Chit sub formă de pastă pentru gips-carton

Proprietăți

GB-COVER este un chit gata preparat, adecvat pentru șpăcluirea și rostuirea gips-cartonului. Este foarte ușor de aplicat și frecat. Conferă o suprafață netedă, gata pentru a fi grunduită și vopsită.

Certificat cu marcaj CE, în conformitate cu EN 13963, ca material de tip 3A pentru rostuirea și șpăcluirea gips-cartonului.

Domenii de aplicare

GB-COVER este ideal pentru șpăcluirea gips-cartonului, iar în combinație cu benzile de rosturi se utilizează la acoperirea fisurilor și rostuirea acestora.

Caracteristici Tehnice

Forma:	pastă
Culoare:	alb
Greutate specifică:	1,60-1,70 kg/l
Timpe de uscare:	1-2 h
Timpe de acoperire:	2-3 h
Temperatură minimă la aplicare:	+5°C
Aderență la plăci de gips-carton:	0,3 N/mm ²
Rezistență la fisurare:	Trece
Rezistență la încovoiere:	150 N

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf, grăsimi, materiale friabile, etc.

2. Aplicarea

a) Șpăcluire

GB-COVER se aplică tras cu șpaclul, în două straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea primului.

b) Rostuire și acoperire fisuri

Mai întâi se aplică de-a lungul rostului sau fisurii banda autocolantă specială pentru rosturi. GB-COVER se aplică cu șpaclul pe suprafața uscată și curată, în două straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea primului. Alternativ, dacă banda de rosturi nu este autocolantă, se aplică mai întâi un strat de GB-COVER de-a lungul rostului și, cât timp acesta este proaspăt, se aplică banda și se presează pentru a se impregna bine cu material. După uscarea suprafeței se aplică stratul al doilea. După șpăcluire sau rostuire, suprafața finală se netezește cu glaspapir, după care se grunduiește și, în continuare, se vopsește.

Consum

2,0-3,0 kg/m², în funcție de grosimea stratului.

Ambalaj

Recipiente de 7 kg și 20 kg.

Timpe de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat GB-COVER are un conținut maxim <30 g/l COV.

GB-COVER



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

12

3A - EN 13963

DoP No.: GB-COVER / 1252-03

Reaction to fire: F

Flexural strength: 150 N

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,

CP 077415, Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro