



ORIENT CERAMIC

IMPORTATOR GRESIE PORTELANATA, FAIANTA, MOZAIC, GRANIT, MARMURA SI PIATRA NATURALA

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor legale aflate in vigoare:

GRESIE 6110 LASER CUT 60X60

CERAMICA GLAZURATA DE INTERIOR, MATA, NERECTIFICATA,
SE RECOMANDA MONTAREA CU ROSTURI DE MINIM 2 MM, RANDOM 4
Obtinuta prin presare la rece - Grupa BIIb

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2:2019 $\pm 0,5$ mm	10 mm $\pm 0,5$ mm
2	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3: 2019 $0,5 \% < E \leq 10\%$	0,68%
3	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4: 2019 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1678 N
4	Rezistenta la patare	ISO 10545-14: 2019 minim clasa 3	conform clasa 4
5	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13: 2019 concentratii mici min clasa ULA	conform concentratii mici CLASS GA
6	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 3
7	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	98% Fara defecte vizibile
8	Rezistenta la inconvoiere (MOR)	ISO 10545-4	media 29.16 N/mm2

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC