



## Ceresit - Ceretherm

# CT 84 Express

**Adeziv poliuretanic pentru plăci de polistiren**  
**Adeziv poliuretanic monocomponent pentru fixarea plăcilor de polistiren**  
**expandat și extrudat în cadrul sistemelor de termoizolație Ceresit Ceretherm**  
**și pentru fixarea plăcilor de polistiren în general**

### CARACTERISTICI

- ușor de aplicat și de utilizat
- asigură rapiditate în execuție (ex. fixare, armare și masă de șpaclu într-o singură zi)
- aderență mare la suporturi minerale și la plăci de EPS
- aderență bună la OSB și suporturi din lemn
- aderență bună pe metal și sticlă
- proprietăți bune de termoizolare
- permite aplicarea la temperaturi joase numai cu umezire în prealabil
- expansiune joasă și stabilitate dimensională
- rezistență la apă
- fără freon (CFC free)

### DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 84 Express este utilizat pentru fixarea plăcilor de polistiren expandat și extrudat în cadrul Sistemului de termoizolație pentru fațade Ceresit Ceretherm Express.

Ceresit CT 84 poate fi utilizat pentru aplicarea plăcilor de polistiren atât pe fațadele clădirilor noi, cât și pe clădirile ce urmează a fi reabilitate termic prin termoizolare.

După aproximativ 2 ore de la aplicare, plăcile de polistiren pot fi nivelate (prin asperizare), dibluite și apoi aplicată masa de șpaclu cu plasă de armare folosind adezivul Ceresit CT 85.

Adezivul poliuretanic Ceresit CT 84 poate fi de asemenea folosit la fixarea plăcilor de polistiren expandat și extrudat și a vatei minerale bazaltice pe suprafețe precum: lemn, plăci OSB, sticlă, metal, beton, suprafețe bituminoase. De asemenea, Ceresit CT 84 aderă și pe suprafețe de gipscarton, dacă acestea au fost umezite în prealabil.

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 84 aderă foarte bine pe suprafețe portante minerale cum ar fi pereții din tencuială și betonul fără substanțe ce ar putea împiedica aderența. În cazul temperaturilor scăzute, suprafețele pe care se va aplica Ceresit CT 84 trebuie protejate de îngheț. Aderența tencuielilor existente și a straturilor de vopsea trebuie verificată în prealabil. Tencuielile care prezintă umflături ("sună a gol")



trebuie îndepărtate. Orice suprafață contaminată cu alte substanțe nonaderente sau suprafețele cu aderență slabă la suport trebuie îndepărtate complet prin spălare cu apă sub presiune. Mușchii sau algele trebuie îndepărtate și întreaga suprafață trebuie tratată cu soluție antifungică în concordanță cu datele sale tehnice. Suprafețele vechi ten-cuite trebuie desprăfuite, spălate cu apă sub presiune și lăsate până se usucă definitiv. Aderența lui Ceresit CT 84 pe substratul pregătit corespunzător se verifică prin lipirea bucăților de polistiren de 10 x 10 cm în câteva locuri și smulgerea acestora după 2 până la 4 ore.

### MOD DE APLICARE

În cadrul sistemului de termoizolare a fațadelor Ceresit Ceretherm Express. Se agită energic tubul pentru câteva secunde, apoi se îndepărtează capacul de protecție al valvei, după care se înfiletează pistolul aplicator astfel încât flaconul să fie cu valva în jos. Atenție! Valva se

deschide prin răsucire. După înșurubarea pistolului aplicator, valva se deschide și se poate elimina adezivul prin presarea trăgaciului. Profilele de fixare trebuie instalate înainte de aplicarea plăcilor de polistiren.

Ceresit CT 84 trebuie aplicat cu pistolul astfel încât flaconul să fie cu valva în jos. Trebuie menținută distanța dintre capul pistolului și placa de polistiren pentru a permite aplicarea adezivului. În cazul aplicării plăcilor de polistiren pe o termoizolație anterioară, Ceresit CT 84 se aplică pe perimetrul plăcilor de polistiren la o distanță de 2 cm de marginea plăcii și pe linia de mijloc a plăcii (paralel cu latura lungă). În cazul aplicării plăcilor de polistiren pe fundații, Ceresit CT 84 se aplică în 5 linii verticale, paralele cu latura scurtă a plăcii de polistiren, la o distanță de 2 cm de margine. Imediat se așază pe pereți plăcile de polistiren și se presează cu o mistrie mai lungă. Suprafața poate fi nivelată sau corectată timp de 20 minute de la aplicarea plăcilor de polistiren pe pereți. Un grad ridicat de umiditate accelerează lipirea adezivului Ceresit CT 84.

În cazul aplicării sistemului de termoizolație în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic sau ploaie torențială), protecția schelei este obligatorie. Trebuie acordată atenție specială colțurilor clădirii în cazul vântului puternic. Resturile de adeziv neîntărit se pot îndepărta cu Ceresit TS 100 Premium Cleaner sau acetona. Resturile de adeziv întărit se îndepărtează doar mecanic. După îndepărtarea flaconului, pistolul aplicator trebuie curățat cu Ceresit TS 100 Premium Cleaner. În cazul în care sub plăcile de polistiren se identifică goluri, se străpunge placa de polistiren expandat cu tija de la pistolul aplicator și se umple cu Ceresit CT 84.

În cazul aplicării unui al doilea rând de plăci de polistiren peste sistemul de termoizolație, acesta trebuie curățat pentru îndepărtarea substanțelor care împiedică aderența, urmând ca aplicarea celui de-al doilea rând de plăci să se realizeze ca în cazul sistemului Ceresit Ceretherm.

#### Notă:

Aplicarea adezivului se face în plaja de temperatură de la 0°C la +40°C. Adezivul Ceresit CT 84 permite scăderea temperaturii exterioare sub 0°C la 8 ore de la aplicarea acestuia. Toate datele au fost obținute la temperatura de +20°C și umiditatea relativă de 60% CM. Parametrii produsului pot fi diferiți în alte condiții. Ceresit CT 84 conține substanțe dăunătoare sănătății. În timpul aplicării, se recomandă utilizarea ochelarilor și a mănușilor de protecție. Se interzice mâncatul sau fumatul pe timpul lucrului. În caz de înghițire, solicitați sfatul medicului imediat și arătați acestuia ambalajul sau eticheta. Tubul conține gaz inflamabil comprimat, de aceea trebuie ferit de sursele de căldură și trebuie evitată păstrarea la temperatură de peste +50°C. Tubul nu trebuie perforat sau aruncat în foc. Tubul cu adeziv trebuie transportat întotdeauna în cutie, în portbagaj, niciodată în cabina șoferului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

## RECOMANDĂRI

Prezenta fișă tehnică prezintă modul de utilizare a produsului, precum și modul de aplicare a acestuia și recomandări de muncă, însă toate acestea depind și de pregătirea profesională a utilizatorului.

Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu poate fi considerat responsabil pentru condițiile și metoda utilizării sale. Din acest motiv, în cazul în care aveți dubii, calitatea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii.

## DEPOZITARE

Ceresit CT 84 poate fi depozitat și transportat în poziție verticală, în medii răcoroase și uscate la temperaturi de peste 0°C.

## TERMEN DE VALABILITATE

15 luni de la data fabricației inscripționată în partea de jos a flaconului.

## AMBALARE

Flacon metalic de 850 ml.

## DATE TEHNICE

Bază:	Polyisocianat, gaz propagator propan/isobutan
Temperatura de aplicare:	de la 0°C până la +40°C
Umiditatea aerului:	chiar și peste 90% CM
Timpul de formare a crustei:	aprox. 10 min
Timpul de întărire:	aprox. 2 ore
Aderență:	
La beton:	> 0,3 MPa
La plăci de polistiren:	> 0,1 MPa (ruperea polistirenului)
Consum estimativ:	În sistemul de termoizolare Ceresit Ceretherm Express 10 m <sup>2</sup> Pentru termoizolarea fundațiilor 14 m <sup>2</sup>

Produsul este agrementat tehnic de către ICECON București:  
- AT 016-04/1129-2011



#### Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,  
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

#### Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09  
Web: www.ceresit.ro