

Rettango



Reprezentare simbolică (dimensiune de raster în cm)

30 x 20 x 8	20 x 20 x 6/8	10 x 20 x 6/8	10 x 10 x 6/8

Pentru trafic auto greu, se recomanda la montaj dimensiunea de 8 cm.

Culori, aspect și prelucrare	<p>Culori: gri, gri-inchis, roșu, negru, brun-roșcat, mediteran, cappuccino, frunză-de-toamnă, bej</p> <p>Suprafață: beton aparent</p> <p>Tip de montaj: manual sau mecanizat</p>
Prezentare	<p>Pavajul tip RETTANGO este un sistem de pavaj durabil, ce se remarcă prin simplicitatea formelor și cromatica discretă, recomandat în mod deosebit aplicațiilor rezidențiale. Poate fi utilizat pentru amenajarea parcărilor în domeniul public, curți și podele în domeniul agricol, hale industriale, alei pietonale în parcuri, rampe de încărcare, persoane și triaje, etc. Datorită diversității formelor și a culorilor poate fi combinat cu usurință cu alte sisteme de pavaj SEMMELROCK STEIN+DESIGN.</p> <p>Din punct de vedere al structurii de rezistență, sunt prefabricate din beton normal vibropresat cu instalații și tehnologie HESS GERMANY, realizate prin imbinarea ferma și continuă a două straturi A + B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ A. - suprafață finisată din beton de protecție, rezistență la uzură; ~ B. - stratul de bază din beton cu rezistență ridicată la solicitări mecanice.
Domenii de utilizare	Pavajul tip RETTANGO este adecvat pentru terase, alei de grădină și alei în jurul casei, căi de acces la garaje, locuri de parcare, curăț din fața casei, ganguri cu arcadă, curăț interioare, trotuar și alei pietonale.
Avantaje	<input type="checkbox"/> Aspect estetic deosebit. <input type="checkbox"/> Rezistență la frecare și uzură. <input type="checkbox"/> Rezistență la razele ultraviolete, îngheț-dezgheț și la soluții pe baza de clorură de calciu. <input type="checkbox"/> Montaj rapid.
Standardul de referință în conformitate cu care este realizat produsul	SR EN 1338:2004 și SR EN 1338:2004/AC:2007 „Pavele din beton. Condiții și metode încercări.“
Siguranță în caz de accident	Siguranță la alunecare: conform standardului de referință
Caracteristici fizice și mecanice	<p>Clase de rezistență și marcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Rezistență caracteristică la întindere prin despărțire - min. 3,6 MPa. ~ Absorbția de apă - ≤ 6,0 % - clasa 2 (B). ~ Rezistență la îngheț - dezgheț - ≤ 1,0 kg/m² - clasa 3 (D). ~ Rezistență la abraziune - ≤ 18.000 mm³ / 5.000 mm² - clasa 4 (I). <p>Materiale de degivrare: se vor folosi doar substanțe de topire a gheții și zăpezii adecvate pentru produsele de beton (de ex.: soluții pe bază de clorură de calciu).</p> <p>Asigurarea calității: produsele realizate de S.C. SEMMELROCK STEIN+DESIGN sunt fabricate, identificate, verificate și monitorizate conform CE.</p>
Date tehnice	
Dimensiunile de fabricație ale pavelelor de beton, incluzând nervurile de distanțare (cm)	30 x 20 20 x 20 10 x 20 10 x 10
Grosimea pavajului (cm)	8 6 / 8
Canturi	g=8 cm - cu cant g=6 cm - cu și fără cant ; g=8 cm - cu și fără cant g=6 cm - cu și fără cant
Dimensiunea minima a rostului (mm)	3.00
Greutate (kg/buc.)	11.00 5.70; 7.40 2.90; 3.70 1.40; 1.80
Greutate (kg/m ²)	143.00 / 183.00
Necesar (buc / m ²)	16.70 25.00 50.00 100
Modele de montaj	Găsiți toate modele de montaj pe internet la www.semmerock.com
Avizul pentru circulație	Imediat după compactare



Instrucțiuni de montaj

Generalitate

La montajul pavelelor trebuie respectate prevederile și prescripțiile tehnice legale în vigoare. În principal sunt valabile linile directoare și prevederile pentru construcția străzilor, a trotuarelor, aleilor pentru pietoni, etc. Ca bază pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele și specificațiile tehnice din construcții, cât și detaliile de execuție din proiectele de specialitate.

Pentru a evita anumite deplasări ale pavelelor în timpul montajului, vă recomandăm suplimentar față setul de reguli tehnice de mai sus următoarele:

- utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunzătoare ca și ajutor la montaj;
- conform normelor de calitate ale pavelelor de beton impuse de standardele de referință SR EN 1338:2004 și SR EN 1338:2004/AC:2007 sunt admise abateri de la dimensiunile de fabricație ale acestor produse astfel:
 - a/. pentru pavelele de beton cu grosimea mai mică de 10 cm sunt admise, pentru grosime, abateri de ± 3 mm, iar pentru lungime respectiv lățime sunt admise abateri de ± 2 mm;
 - b/. pentru pavelele de beton cu grosimea mai mare sau egală cu 10 cm sunt admise, pentru grosime, abateri de ± 4 mm, iar pentru lungime respectiv lățime sunt admise abateri de ± 3 mm.

Fundația

Se proiectează pentru suprafața de pavaj o pantă longitudinală 0,5-1 % și o pantă transversală de 2-4 %, necesare scurgerii apei pluviale. La alei, căi de acces, drumuri și terase pantă pleacă dinspre casă (clădire) în direcția opusă, spre un sistem de drenaj. Pornind de la înălțimea planificată a pavajului, se sapă o suprafață cu cca. 30 cm mai lată decât suprafața finită a pavajului, până la o adâncime de min. 40 cm, în funcție de adâncimea de îngheț și de permeabilitatea solului. Se compactează subsolul cu placă vibratoare sau cu ruloul compactor, până la atingerea gradului de stabilitate necesar. Stabilizarea este atinsă atunci când un autoturism greu sau un autocamion mai mic nu lasă urme. Pentru suprafața nivelată a fundației se va avea în vedere o pantă longitudinală de 1% și o pantă transversală de 2,5-4%. În cazul unui sol argilos construji un sistem de drenare subteran.

Stratul portant

Pe suprafața nivelată a fundației se va așeza, în straturi succesive de aprox. 20 cm fiecare, așa-numitul strat portant, cu rol filtrant și de protecție anti-ingheț. Se va compacta corespunzător, pe straturi, până la atingerea gradului de compactare necesar. Ca material pentru stratul portant se poate folosi pietris cu granulație de 0-45 mm până la 0-63 mm, cu un aport de părți fine (nisip) de max. 5%, pentru obținerea unei permeabilități corespunzătoare. Suprafața nivelată a stratului portant trebuie să aibă aceeași pantă ca și suprafața pavajului, adică o pantă longitudinală de 1%, respectiv o cădere (pantă transversală) de 2,5-4%. Ultimul strat din alcătuirea stratului portant, numit uneori și stratul portant superior sau fin, având o grosime de 10-20 cm, se poate executa dintr-un pietris cu granulație de 0-16 mm.

Delimitarea suprafeței (imprejmuirea)

Înainte de montarea pavajului, se realizează o margine de delimitare a suprafeței de montaj utilizând elemente de delimitare, pentru a împiedica deplasarea laterală a pavelelor și pentru a obține un plan de referință pentru urmatoarele rânduri de pavele.

Patul de susținere al pavajului

Pe stratul portant superior se aplică un strat de spărtură de piatră (split) cu granulație de 2-4 mm până la 5-8 mm și se nivelează cu dreptarul. Înțând cont de tasarea materialului în urma compactării, grosimea patului de pavaj trebuie să fie, în stare necompactată, cu cca. 1 cm deasupra înălțimi planificate. Patul pavajului rămâne la început necompactat, pentru ca eventualele variații de grosime ale pavelelor, rezultate în urma procesului de fabricație, să fie egalează la bătătorire.

Patul de susținere al pavajului trebuie să aibă o grosime uniformă pe toată suprafața.

Montajul pavajului

Înainte de montare, se verifică pavelele pentru identificarea eventualelor defecte vizibile, iar pentru eliminarea diferențelor de culoare și de textură se iau pavele, în același timp, din paleți diferiți (pe coloane și nu pe rânduri). Se incepe montajul dintr-un unghi drept și din punctul cel mai de jos al suprafeței de montat. Pavalele se montează pe patul de susținere „peste cap”, adică pornind de la suprafața deja acoperită înspre înainte (la montajul „în cerc”, din centru spre margini), pentru a se evita călcarea patului de susținere al pavajului. Alinierea rândurilor de pavele se verifică din 3 în 3 m, cu ajutorul unei sfuri. La montarea pavelelor se păstrează un rost de 3-5 mm, conform standardului. Trecerile (legăturile) se realizează la joncțiunile laterale, cu ajutorul pavelelor întregi sau al pavelelor tăiate, astfel încât cea mai scurtă latură a pavelei de legătură să nu fie mai mică decât jumătate din cea mai lungă latură a pavelei întregi. Pentru tăierea pavelelor se poate folosi o mașină de tăiat sau un polizor unghiular.

Umplerea rosturilor și bătătorirea.

Rosturile pavajului complet montat se vor umple prin măturare și presare cu nisip uscat de granulație 0,2 mm. Se recomandă folosirea unui nisip de concasaj, pentru că acesta este colțuros și fixează pavelele mai bine decât nisipul de râu obisnuit, cu granulele rotunjite. Bătătorirea (vibrarea) suprafeței de pavaj, bine curățată de nisip și complet uscată în prealabil, se realizează cel mai bine cu o placă vibratoare cu dispozitiv de glisare din PVC sau cu un rulou compactor acoperit de un material sintetic, pentru a proteja suprafața pavajului. După aceea, rosturile mai trebuie umplute complet încă o dată, iar apoi suprafața curățată. Rosturile trebuie să fie bine umplute, pentru a se evita aparitia dislocărilor și deplasărilor pavelelor. În final, pătura de pavaj trebuie să fie perfect îmbinată și încadrată, din toate părțile, de pietre de margine, borduri, palisade sau ziduri.

Statica pavajului și aranjarea pavelelor

Principalele solicitări la care este supus pavajul, în special pe suprafețele cu trafic intens, le reprezintă cele la alunecare prin rostogolire. Aceste sarcini dinamice acționează asupra pavelelor individuale și încearcă să le răstoarne. Pavalele se opun acestor mișcări de rotire prin sprinjire reciprocă, prin intermediul rosturilor. Devierea și repartizarea uniformă a sarcinilor care rulează poate fi hotărât influențată de modul de aranjare al pavelelor. De aceea, se recomandă așezarea pavelelor astfel încât rosturile longitudinale continue să fie în diagonală sau în unghi drept față de direcția principală de circulație.

Curățare și îngrijire

În primele 3 luni de la montare, suprafețele de pavaj trebuie măturate numai de mână. Abia după aceea se pot folosi mașini de mătură. Se recomandă folosirea mașinilor de mătură cu aspirare cel mai devreme după un an, pentru a se evita aspirarea rosturilor insuficient întăriti. Murdaria normală (pământ, praf, frunze uscate etc.) se poate curăța cu o mătura cu pena moale. În cazul unor murdării puternice, se pot folosi detergenți neutri pe bază de săpun, care se găsesc în comerț. Nu este recomandată utilizarea aparatelor de curățare care emit aer, apă sau abur sub presiune, deoarece materialul din rosturi poate fi îndepărtat, iar structura suprafeței pavajului poate fi deteriorată. Pentru îndepărțarea petelor persistente, cum ar fi cele cauzate de ulei, grăsimi, taninul din resturi vegetale sau alte substanțe chimice, folosită apă sau soluție de curățare pentru pavele și dale de la Semmelrock, utilizând o perie cu filamente tari (de ex.: perie din fibre naturale sau din polipropilenă). Se mai pot folosi și alți agenți de curățare adecvați, concepuți special pentru pieze din beton, aceștia urmând a fi utilizati conform prescripțiilor producătorului. În vederea protejării împotriva murdăririi și a diminuării efortului de curățare, precum și a menținerii în timp a frumuseții pavajului, se pot utiliza diferiți agenți de impregnare. La montarea pavajului, impregnarea se realizează înainte de rostire, apoi, înțând cont de faptul că efectul de protecție cedează în timp, aceasta trebuie reinnoită periodic. Aplicarea agentilor de întreținere preventivă se realizează cu ajutorul unui rulou din material spongios, rezistent la diluantii, în strat subțire, pe suprafața curățată și uscată în prealabil a pavajului. La toate produsele de curățat și de protecție trebuie respectate instrucțiunile producătorului. Înainte de utilizare se recomandă testarea agentului respectiv pe o porțiune a suprafeței care nu iese în evidență.

PAVAJ									
Rettango									
Întreținere, reparații și rezerve	Umpleți periodic rosturile cu nisip uscat de granulație 0,2 mm pentru a preveni și evita spargerea marginilor. În cazul apariției unor deteriorări accidentale dar ireversibile, elementele de pavaj montate pe pat de criblură pot fi înlocuite atât individual cât și de pe suprafețe mai mici. Se recomandă să păstrați o anumită cantitate de pavaje ca rezervă, echivalentă la max. 5% din suprafață totală pavată pentru a putea înlocui în anumite cazuri pavaje individuale sau de pe suprafețe mici, fără timp de aşteptare sau mari diferențe de culoare.								
Deszăpezirea	Mașinile de îndepărtare a zăpezi (freză de zăpadă, pluguri cu lanțuri, etc.) trebuie reglate astfel încât să nu se deterioreze suprafața pavelelor (zgârietură, urme de glefire, etc.). Pentru dezghetarea suprafacetelor se recomandă doar substanțe adecvate pentru produsele din beton (de ex.: soluții pe bază clorură de calciu). Este INTERZISA folosirea "sarii de bucătarie" datorită efectului negativ asupra produselor din beton.								
Culoare și structură	Anumite abateri de culoare și structură nu pot fi evitate datorită variațiilor naturale a materiilor prime utilizate în procesul de producție. Produsele colorate din beton conțin coloranți rezistenți la acțiunea razelor ultraviolete ale soarelui. De-a lungul timpului, influențele cauzate de uzură și intemperi pot duce la modificări ale culorii pavejelor și a structurii de suprafață. Eventual, în timp, diferențele posibile se uniformizează datorită utilizării. Va rugăm să fiți atenți că acest efect să nu se extindă dacă parțial unele suprafețe sunt la umbra și altele supuse intemperiilor. Pentru obținerea unei suprafețe cu aspect deosebit și o textură uniformă recomandăm, ca la montaj, să fie utilizate pavele luate din mai mulți paleți livrați. De reținut este faptul că mostra din expoziție servește, în primul rând, ca ajutor de orientare în vederea luării deciziei personale. Din punct de vedere tehnic, mici diferențe de structură și culoare nu pot fi evitate. Acestea nu afectează sub niciun aspect performanțele de rezistență ale pavelelor și de aceea nu pot constitui obiectul unor eventuale reclamații.								
Decolorări	În anumite cazuri, datorită efectelor acțiunii intemperiilor naturale și mediului înconjurător, care nu sunt cunoscute în prezent, pe suprafața pavelelor pot apărea decolorări ușoare de culoare galben, respectiv maro. Întrucât noi nu putem opri apariția acestor decolorări, reclamațiile nu se pot baza pe acest motiv.								
Fisurarea muchiilor	La pavajele care sunt montate cu rosturi sub limita recomandată sau pe o infrastructură care nu prezintă o rezistență adecvată la solicitările la care sunt supuse, pot apărea tensiuni suplimentare ale marginilor la care nu poate rezista nici betonul de ceea mai bună calitate. Rezultatul constă în ruperea marginilor, ceea ce nu reprezintă un defect al produsului, ci un defect al infrastructurii, respectiv ai modalității de montare.								
Eflorescențe	Petele deschise la culoare sau petele gri care se formează uneori pe produsele din beton reprezentă asa-numitele eflorescențe de var. Acestea nu pot fi evitate din punct de vedere tehnic și se formează în mod diferit în funcție de intemperi și uzură. Dacă acestea afectează aspectul estetic, suprafața respectivă poate fi curățată cu un agent de curățare care conține acizi (pentru indicații mai detaliate vezi gama de agenți de curățare și întreținere, de ex. agentul de curățare pete de var și ciment). Eflorescențele sunt naturale și apar pe toate pavajele. Calitatea produselor SEMMELROCK nu este afectată de aceste eflorescențe și de aceea acestea nu pot constitui un motiv de reclamație.								
Microfisuri	Microfisurile de suprafață pot apărea în cazuri izolate. Nu se pot vedea cu ochiul liber pe produsul uscat ci doar dacă suprafața este ușor umedă. Microfisurile nu influențează utilizarea pavejelor.								
Reclamații	Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate se schimbă doar produsele fabricate de noi. În mod obisnuit nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților.								
INSTRUCTIUNI PENTRU MANIPULAREA, DEPOZITAREA ȘI CONSERVAREA PAVELELOR DE BETON	Manipulare, transport. Pavelele de beton se livrează paletizat. Încărcarea în mijloacele de transport se face cu motostivitorul sau cu instalații de ridicat echipate cu dispozitive tip furcă. Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivitorul, instalații de ridicat echipate cu dispozitiv tip furcă sau manual, în cazul în care cumpărătorul nu dispune de aceste mijloace. Se interzice transportul pavelelor din beton în vrac precum și descărcarea acestora prin basculare sau aruncare. Dezvoltare, conservare. Pavele cu pavele din beton se depozitează pe suprafețe plane, de preferință betonate, fără denivelări sau tasări neuniforme. NOTĂ: manipularea, depozitarea și întreținerea pavelelor din beton în altfel de condiții decât cele precizate îl exonerăză pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestei clauze căzând în sarcina clientului.								