

FIȘĂ TEHNICĂ

RAVAPROOF™

RUBY

RUBY P 3,5MM GRI

Modificarea bitumului	Plastomeric	 EN 13707
Armare	Poliester armat	
Acoperire a suprafeței superioare	Mineral gri	
Acoperire a suprafeței inferioare	Film PE	

Numele testului	Metodă	Unitate	Toleranță	Valoare
Grosime	TS EN 1849-1	mm	±0,2	3.5
Lungime	TS EN 1848-1	m.	min(-0,03)	10
Lățime	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Rectitudini	TS EN 1848-1			pasa
Etanșeitate la apă (10 kPa)	TS EN 1928 Mt.A			pasa
Stabilitate dimensională	TS EN 1107-1	%	≤	0.6
Flexibilitate la temperatură scăzută	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-5
Rezistența la curgere la temperatură ridicată	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	120
Rezistența la tracțiune (MD/CMD)	TS EN 12311-1	N/50 mm	±25%	600/400
Alungire (MD/CD)	TS EN 12311-1	%	±25%	30/30
Rezistență la impact	TS EN 12691 Munt.A	mm	min	1250
Rezistența la încărcare statică	TS EN 12730 Munt.A	Kg	min	15
Rezistența pură a îmbinărilor	TS EN 12317-1	N/50 mm	±20%	300
Rezistența la decojire a îmbinărilor	TS EN 12316-1	N/50 mm		NPD
Rezistență la rupere (cu cui)	TS EN 12310-1	N		NPD
Reacția la foc	TS EN 11925-2	clasă		E.
Performanță la foc extern	ENV 1187-2	clasă		Broof
Stabilitatea formei la schimbări ciclice de temperatură	TS EN 1108	%		NPD
Proprietățile vaporilor de apă	TS EN 1931		min	20 000
Etanșeitate după întindere	TS EN 13897			NPD
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	EN 13948			NPD
Îmbătrânire artificială + Flexibilitate la rece	TS EN 1296/TS EN 1109	°C	±5	5
Îmbătrânire artificială + Rezistență la curgere	TS EN 1296/TS EN 1110	°C	±10	100
Aderența granulelor	TS EN 12039	%	maxim	30
Substanțe periculoase	...	niciunul/niciunul		nici unul

DEPOZITARE:

1. Rolele trebuie depozitate și transportate întotdeauna în poziție verticală.
2. Paleții cu membrană nu trebuie depozitați unul peste altul și, în mod similar, sarcinile grele nu trebuie niciodată plasate pe paleții cu membrană.
3. Membranele bituminoase trebuie depozitate în spații închise, unde temperatura camerei este peste +5°C. Nu trebuie depozitate niciodată în aer liber, deoarece paleții sunt expuși la lumina directă a soarelui și trebuie întotdeauna ținuti departe de sursele de căldură.
4. Rolele de membrană nu trebuie depozitate afară dacă nu sunt acoperite. Temperaturile ridicate pot duce la contracție longitudinală și dilatare latitudinală la membranele cu suport din poliester.
5. Pentru membranele bituminoase, durata de valabilitate recomandată este de 12 luni. Este posibil ca produsul să nu îndeplinească valorile tehnice specificate în tabelul d
6. În plus, dacă nu este depozitat în condiții adecvate, durata de valabilitate se poate scurta.

Revizyon Sayfası (İçerik Kaydı İçin)

[illegible]

