

Date Tehnice Colectia BEADS

Evaluare tehnica Europeana faianta:

Dimensiuni si calitatea suprafetei	Conforma cu	EN ISO 10545-2:1998
Absorbția apei	13.6%	EN ISO 10545-3:1998
Rezistența la rupere	> 600 N	EN ISO 10545-4:2012
Modul de rupere	> 15 N/mm^l	EN ISO 10545-4:2012
Rezistent la abraziunea de suprafață	Class 3	EN ISO 10545-7:2000
Rezistența la fisurare	Fara fisuri	EN ISO 10545-11:1998
Rezistența chimică:	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentrații scăzute de acizi și substanțe alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentrații mari de acizi și substanțe alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Produse chimice de uz casnic săruri din piscină	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Rezistența vopselei	Clasa 5	EN ISO 10545-14:1998
Reacția la foc	A1	Decizia 96/603/EEC
Rezistența la alunecare	NPD	-
Rezistența la lipire și aderență	NPD	-
Eliberarea substanțelor periculoase	Plumb <0,10mg/l; <0,10mg/dm² Cadmium < 0,02mg/l; 0,01mg/dm²	ISO 10545-15:1997
Material	Ceramica	
Glazurat	DA	
Rectificat	NU	
Clasa PEI	-	
Grosime placă	0,8 MM	
Finisaj	MAT	
Textura în relief	-	
Unitatea de măsură la împachetare	Bucati	